Spot Primer 2



Revisione ottobre 2014

Primer aerosol, a rapida essiccazione, facilmente carteggiabile, adatto per applicazioni su piccole aree e scoperture dovute a carteggiatura.



Particolarmente indicato per applicazioni su superfici in:

- acciaio
- vecchie finiture
- wash primer e fillers
- primer
- lamine in vetroresina
- stucchi poliestere

Caratteristiche

- A rapida essiccazione, eccellente adesione facile da carteggiare
- Buone proprietà riempitive, buona flessibilità, buona durezza
- Grazie al fosfato di zinco contenuto, Spot Primer può essere utilizzato direttamente sul metallo
- Kent Spot Primer ha buone proprietà anticorrosione
- Può essere utilizzato anche su stucchi in poliestere, topcoat, wash primer e fondi
- Può essere sovraverniciato con la maggior parte delle vernici moderne
- Carteggiare leggermente prima dell'applicazione del topcoat

Vantaggi

- Semplice da usare
- Velocizza il lavoro
- Non richiede particolari accorgimenti per l'applicazione sulle superfici metalliche
- Sostituisce i vari protettivi
- Utilizzo universale
- Compatibile con i vari sistemi di verniciatura
- Si ottengono risultati ottimali





Spot Primer 2



Istruzioni per l'uso

- 1. Prima dell'applicazione di Kent Spot Primer, eliminare qualsiasi traccia di contaminazione dalla superficie da trattare utilizzando Acrysol o Panel Degreaser (evitare il contatto del fondo con acqua o sgrassanti).
- 2. Agitare la bomboletta per alcuni minuti fin allo sbloccaggio della pallina interna.
- 3. Spruzzare da una distanza di circa 20/25 cm, 2 o 3 strati, con movimenti incrociati.
- 4. Attendere l'appassimento tra una mano e l'altra.
- 5. Carteggiare leggermente, se necessario., con carta P500/P600 a secco
- 6. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per 2-3 secondi per consentire al propellente di pulire il beccuccio.
- N.B.= Se utilizzato in combinazione con primer non conosciuti, testarne in precedenza la compatibilità.
 - Applicare in aree ben ventilate per favorire l'appassimento e l'essiccazione.

Informazioni Tecniche

Base: resina PU-modificata di nuova generazione

Contenuto VOC: 670 g/L
Consistenza: liquido

Odore: caratteristico

Spessore della pellicola: 10-15 micron per strato

Tempi di essiccazione a 20°C: la tempistica è influenzata dalla ventilazione e dallo spessore delle mani

fuori polvere:
 carteggiatura:
 sovraverniciabilità:
 10 minuti circa
 20 minuti circa
 30 minuti circa

Condizioni di applicazione:

- temperatura dell'aria: 15-30°C

- temperatura della superficie: 15-30°C e oltre il punto di condensazione

- temperatura della lattina: 18-25°C

Conservazione: 18 mesi – in luogo fresco e asciutto

Confezione: spray da 400ml - nero: cod. 86334 11 - SPBII

- grigio: cod. 86335 11 – SPGII- bianco: cod. 86336 11 – SPWII

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com