KENT

Underbody Wax

Rivestimento a base di cera per scatolati e superfici che necessitano una elevata protezione dalla corrosione/ ruggine.

Ideale per applicazioni su longheroni, parti interne di portiere, cofani, portelloni di macchine, furgoni, camion, bus, veicoli industriali, movimento terra, camper, ecc…

La formulazione tissotropica permette applicazioni su superfici verticali.

codice	descrizione	sigla	confezione
86156	Underbody wax – nera	UWBB	latta da 1 L
86157	Underbody wax – marrone	UWBBR	latta da 1 L
86158	Underbody wax – nera	UWAB	bomboletta spray 500.
86159	Underbody wax – marrone	UWABR	bomboletta spray 500

Caratteristiche

- Formulazione con additivi specifici contro la corrosione
- Bassa viscosità
- Formulazione a basso odore
- Tissotropica con eccellente adesione

Vantaggi

- Protegge efficacemente le superfici trattate per un lungo tempo
- Riesce a rivestire anche aree difficili da raggiungere
- Applicazione non fastidiosa o irritante
- Può essere applicata su ogni tipo di superficie

Istruzioni per l'uso

1. Agitare molto bene il prodotto prima dell'uso.
2. Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di ruggine e non unte; se necessario usare Acrysol per la pulizia/preparazione.
3. Underbody Wax in latta può essere applicata sia con le normali pistole ad aria con attacco per contenitori tipo Shutz (con pressioni tra i 3 e 6 bar) che a pennello.
4. Applicare più mani leggere fino ad ottenere lo spessore desiderato, attendendo qualche minuto tra una mano e l'altra; allungare leggermente i tempi quando si usa la versione spray.
5. Spessori di 400 micron nella versione liquida sono secchi al tatto dopo circa 1,5/2 ore in funzione della temperatura ambiente; la versione spray dopo circa 1,5 ore.
6. La completa essiccazione si ha dopo 5 ore per la versione liquida e dopo 3 ore per quella spray.

KENT

Informazioni Tecniche

Aspetto:	cera liquida di colore marrone/nera
Temperatura di esercizio:	da -25C a +80 °C (dopo la completa essiccazione)
Viscosità (versione liquida):	circa 13 Pa/s
Densità:	- liquida: ca 0.87 Kg/L - spray: ca 0.720Kg/Litro
VOC:	- liquida: 432 gr/L - spray: marrone 533 gr/L – nero: 497 gr/L
Protezione da:	acidi e basi deboli, salsedine, olio, acqua
Resistenza alla salsedine: (DIN 50021 Ri 0)	liquida >1000 ore con 200 micron di spessore dopo l'essiccazione spray >480 ore con 100 micron di spessore dopo l'essiccazione
Test di curvatura: (DIN 53152)	a -30°C: nessuna perdita di adesione né screpolature a +70°C: nessuna perdita di adesione né screpolature
Conservazione:	24 mesi
Confezione:	**Marrone:** latta da 1 litro cod. 86157 - bomboletta spray da 500 ml. cod. 86159 **Nera:** latta da 1 litro cod. 86156 - bomboletta spray da 500 ml. cod. 86158

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com