Adhesive Backed Shim Stock

Strisce adesive in spugna di neoprene con struttura a celle chiuse, molto elastiche.

Utilizzabili sia come spessore per riempire spazi vuoti all'interno dei veicoli sia per eliminare infiltrazioni di aria.

Eliminano inoltre le vibrazioni e i rumori causati dallo sfregamento tra le parti.

Aderiscono su tutte le superfici.

Adesivo da un solo lato.

Ottima resistenza a olio, carburanti, ozono e agenti atmosferici.

Resistente a temperature elevate.

Istruzioni per l'uso

1. Eliminare dalla superficie che deve essere sigillata tutte le tracce di vecchi sigillanti, adesivi, olio, grasso, sporco utilizzando un detergente appropriato come KENT Acrysol.
2. Tagliare la quantità necessaria di nastro e posizionarlo in sede per verificarne l'adeguatezza.
3. Spessori importanti potrebbero richiedere la sovrapposizione/affiancamento di due o più nastri.
4. Togliere il film di protezione e posizionare il nastro senza premerlo.
5. Se necessario, è possibile riposizionarlo.
6. Dopo aver verificato la corretta applicazione, premere con forza sul nastro per tutta la sua lunghezza.

KENT

Sigla	Codice	Formato	
EVR400	46480	Rotolo 9,1 m - 6,3 mm x 4 mm	
EVR402	46490	Rotolo 9,1 m - 9,5 mm x 8 mm	
EVR403	46495	Rotolo 9,1 m - 9,5 mm x 11 mm	
EVR404	40125	Rotolo 9,1m - 12,5 mm x 8 mm	
EVR405	40130	Rotolo 9,1m - 12,5 mm x 14,3 mm	
EVR407	46505	Rotolo 9,1m - 19 mm x 11 mm	
EVR408	46510	Rotolo 9,1m - 25,4 mm x 8 mm	
EVR409	46515	Rotolo 9,1m - 25,4 mm x 14,3 mm	
EVR451	46475	Rotolo 15 m - 32 mm x 3 mm	
EVR452	40100	Rotolo 15 m - 16 mm x 3 mm	

KENT

Informazioni Tecniche

Struttura di base:	mescole in gomma "CR" (neoprene) – "NBR" (gomma nitrilica) – e "PVC" (cloruro di polivinile)
Colore:	nero
Densità:	48/80 kg/m^3 (ASTM D 1056)
Durezza:	30-45 Shore 00 (ASTM D 1056)
Resistenza allo strappo:	1,6 kN/n (ASTM D 624)
Resistenza a trazione:	>345 kPa (ASTM D 412) kg. 25 x 25mm. a 80°C
Allungamento alla rottura:	> 100% (ASTM D 412)
Deformazione alla compressione 25%:	13-34 kPa (ASTM 1056)
Infiammabilità:	Conforme alle norme FMVSS -302
Resistenza all'ozono:	Conforme ASTM D 1171
Assorbimento umidità:	< 10% (ASTM D 1056)
Immersione nei liquidi:	variazione di peso < 250% (dopo 7 giorni a 23°C)
Resistenza alle sostanze:	buona resistenza ai grassi (animali, vegetali, minerali) – oli – freon e gas in genere – salsedine – acidi e basi molto diluiti
Resistenza agli idrocarburi:	buona
Resistenza ai raggi UV:	molto buona
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +93°C
Conservazione:	24 mesi
Confezione:	rotolo 9,1 m - 6,3 mm x 4 mm - cod. 46480 EVR400 rotolo 9,1 m - 9,5 mm x 8 mm - cod. 46490 EVR402 rotolo 9,1 m - 9,5 mm x 11 mm - cod. 46495 EVR403 rotolo 9,1m - 12,5 mm x 8 mm - cod. 40125 EVR404 rotolo 9,1m - 12,5 mm x 14,3 mm - cod. 40130 EVR405 rotolo 9,1m - 19 mm x 11 mm - cod. 46505 EVR407 rotolo 9,1m - 25,4 mm x 8 mm - cod. 46510 EVR408 rotolo 9,1m - 25,4 mm x 14,3 mm - cod. 46515 EVR409 rotolo 15 m - 32 mm x 3 mm - cod. 46475 EVR451 rotolo 15 m - 16 mm x 3 mm - cod. 40100 EVR452

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Rev: 02.08.19