KENT

Exhaust Paste

Exhaust Paste è una pasta a base di cemento silicato modificato che indurisce con il calore e l'aria. Si utilizza quando si montano marmitte e raccordi per permetterne lo smontaggio anche a distanza di tempo. Adatta anche per camini e canne fumarie

Caratteristiche & Vantaggi

- Senza amianto – Utilizzo sicuro
- Ampia gamma di temperature di esercizio – da -50 a +1500° C
- Buona adesione al metallo, mattoni e calcestruzzo - Universale
- Veloce fuori polvere – Rapido rimontaggio delle parti
- Può essere sovraverniciata – Per una finitura perfetta

Cod	Prodotto	Sigla	Confezione
86736	Exhaust Paste	EAP150	Cartuccia da 150 ml (270 g)

Applicazioni

KENT Exhaust Paste è un sigillante che resiste alle alte temperature, formulato appositamente per sigillare /riparare giunzioni, fessure e rotture in camini, camietti e forni. Inoltre può essere utilizzato nella riparazione e montaggio dei sistemi di scarico dei veicoli.

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di ruggine, unto o grasso.
2. Carteggiare le superficie con una carta abrasiva media.
3. Applicare il prodotto dove necessario.
4. Unire le parti entro 5 minuti dall'applicazione, assicurandosi che ci sia un buon contatto tra la pasta ed il substrato, e' possible lavorare il prodotto fino ad ottenere una finitura liscia, professionale. Il materiale non catalizzato può essere rimosso con un panno inumidito.
5. Accendere il motore e farlo girare al minimo in modo da mandare in temperatura i gas di scarico, permettendo così alla pasta di catalizzare e creare una sigillatura stagna

KENT

Informazioni Tecniche

Base:	Cemento silicato modificato
Aspetto:	Pasta
Colore:	Beige
Peso netto:	270 g
Conservazione:	18 mesi
Codice doganale:	3214 1010
VOC:	0 g/l

Meccanismo di catalisi:	Aria e calore
Peso specifico:	1.8 g/ml
Fuori polvere:	5 min (20° C / 50%RH)
Lavorabilità:	< 5 min (20° C / 50%RH)
Velocità di catalisi:	Parziale (in aria secca) 2 ore
	Completa (a +200 C°) 2 ore
Shore A:	90
Restringimento:	circa 21%
Movimento del giunto:	circa 3%
Resistenza alla temp:	da -50° C a +1500° C

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com