Galvapro

Galvanizzatore a freddo, a base di zinco, a rapida essiccazione che abbina un’eccellente finitura ad un alto grado di protezione.

Galvapro è stato studiato appositamente per proteggere le lamiere e avere la funzione di primer per la verniciatura.

Galvapro è saldabile e può essere impiegato sia con puntatrici che con saldatrici ad arco. Non è indicato per le saldature a filo continuo perché ha uno spessore esiguo.

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
34547	Zinco Spray	GVK	Spray 400 ml – grigio chiaro

Caratteristiche

- Elevata protezione dalla corrosione
- Buona conducibilità
- A rapida essiccazione
- Eccellente rivestimento
- Eccellente adesione alle superfici metalliche
- Rapida essiccazione
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura standard

Vantaggi

- Buona resistenza alla salinità e ai prodotti chimici
- Ideale per saldature con puntatrici e saldatrici ad arco
- Fa risparmiare tempo
- Lascia una finitura liscia
- Sostituisce il primer
- Può essere sovraverniciato dopo 30/40 minuti
- Non richiede accorgimenti particolari

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Agitare bene prima dell'uso per 1-2 minuti in modo da liberare la pallina all'interno
2. Pulire l'area da rivestire con Acrysol e assicurarsi che il solvente sia evaporato completamente
3. Tenere la bomboletta a una distanza di circa 20-30cm dalla superficie da trattare
4. Applicare il prodotto in strati sottili e, se necessario, ripetere l'operazione fino al raggiungimento dello spessore desiderato assicurandosi che, tra un'applicazione e l'altra, passi il tempo sufficiente alla completa evaporazione del solvente
5. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per evitare l'otturazione del beccuccio.

Informazioni Tecniche

Resina di base:	resina alchidica modificata/fosfato di zinco
Contenuto VOC:	763 g/l
Densità a 25 ° C:	1,130 kg/lt
Consistenza:	primer grigio spray a bassa viscosità
Spessore del rivestimento:	50 Micron
Fuori polvere:	4 - 5 minuti
Durezza Shore A:	98
Bagnato su bagnato:	No
Temperatura di applicazione:	da +5ºC a > +35ºC
Resistenza ai prodotti chimici:	-
Durata:	24 mesi

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com