HT Paint Black / Silver

HT Paint è una vernice a rapida essiccazione, resistente ad elevate temperature che, oltre a migliorare l'aspetto delle aree su cui viene applicata, agisce anche da rivestimento anticorrosione.

È disponibile nei colori nero e argento.

HT Paint è una combinazione di resine siliconiche e solventi formulata per dare una buona copertura con una eccellente adesione su superfici metalliche che raggiungono temperature di 600° C senza l'utilizzo di primer.

Le applicazioni di HT Paint sono innumerevoli come ad esempio:
- testate e parti del motore
- collettori di scarico
- alternatori
- motorini di avviamento
- radiatori raccordi e tubazioni metalliche in cui scorrono liquidi o gas ad alte temperature
- marmitte e tubi di scarico
- ecc…

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86826	HT Paint Black	HPB	Spray 400 ml (nero)
86827	HT Paint Silver	HPS	Spray 400 ml (argento)

Caratteristiche

- Facile applicazione
- Eccellente adesione su metallo
- Buona copertura
- Rapida essiccazione
- Ottima protezione contro la corrosione
- Resistente alle intemperie
- Formulazione molto stabile

Vantaggi

- Non richiede particolari accorgimenti o precauzioni
- Non necessita di primer
- Basta uno spessore di 50-55 micron per avere una copertura uniforme
- Consente l'utilizzo della parte verniciata dopo appena 30 minuti
- Forma una pellicola anticorrosione; allunga la vita delle parti del motore
- Particolarmente indicata per parti soggette a stress termici e all'acqua
- Lungo periodo di conservazione

KENT

Istruzioni per l'uso

N.B.: Assicurarsi che la superficie di applicazione sia a temperatura ambiente.

1. Pulire accuratamente tutta la superficie con Acrysol. Assicurarsi che tutto lo sporco sia stato rimosso: se necessario, ripetere l'operazione di pulizia.
2. Lasciare asciugare.
3. Se necessario, mascherare l'area da verniciare.
4. Agitare bene per almeno due minuti. Assicurarsi che la pallina si sia sbloccata.
5. Spruzzare ad una distanza di 20/30 cm.
6. Non caricare con una sola mano ma passare con tanti strati leggeri fino ad ottenere una copertura uniforme. Attendere l'appassimento tra una mano e l'altra.
7. Lasciare asciugare per circa 30 minuti (il tempo dipende dalle condizioni ambientali).
8. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare un po' di prodotto per evitare l'otturazione del beccuccio.

Informazioni Tecniche

Componente base:	resine acriliche con solventi
VOC:	- nero: 630 g/l - argento: 679 g/l
PVC:	2V/V%
Parte solida:	± 20% (m/m)
Spessore raccomandato della pellicola:	fino a 75 micron per ogni mano bagnata circa 30 micron secco
Densità:	0.733kg/l
Dimensioni della particella:	30 – 35 micron
Resa:	400 ml per 1-2 m^2
Codice doganale:	3208 90 91
Resistenza alla temperatura:	fino a 600°C

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com