

Stone Chip Coating

Rivestimento anti-sasso ed anti-corrosione.



Stone Chip Coating può essere applicato come rivestimento antisasso ed anti-corrosione su paraurti, pannelli posteriori, portiere e telai di automobili, camion e pullman.

Può anche essere utilizzato come insonorizzante nei passaruota e telai di auto, pullman, camion, rimorchi e veicoli industriali.

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
85481	Stone Chip Coating	SCCB	Spray 500 ml (nero)
85483	Stone Chip Coating	SCCG	Spray 500 ml (grigio)

Caratteristiche

- Sovraverniciabile
- Dopo la completa catalizzazione, forma una pellicola elastica e resistente
- Buona protezione dagli agenti atmosferici e dal pietrisco proveniente dal fondo stradale
- Non contiene toluene

Vantaggi

- Può essere utilizzato come insonorizzatore nei passaruota, sui telai di auto, camion e pullman
- Ottima adesione ad un'ampia gamma di substrati
- Ottima resistenza/durata
- Si può utilizzare ovunque

Istruzioni per l'uso

- 1. Agitare bene la bomboletta prima del suo utilizzo.
- 2. Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite ed asciutte, senza tracce di ruggine, polvere o grasso.
- Può essere sovraverniciato dopo 20-30 minuti, a seconda dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità.
- 4. Spruzzare da una distanza di circa 30 cm.
- 5. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per evitare l'otturazione del beccuccio.



Informazioni Tecniche

Colore: nero - grigio

Aspetto: liquido con solventi, resine, gomme e inerti

Contenuto in solidi (din 53216): circa 50% (3 ore @ 120°)

circa 48 Pas (Brookfield 5/V1/2) Viscosità:

VOC: 626 g/l nero - 616 g/l grigio

da -25° C a +80° C Resistenza alla temperatura:

circa 45 minuti (+/- 700 micron) Secco al tatto (20° /65% HR):

Essiccazione completa (20° /65% HR): circa 2 ore (+/- 700 micron)

Resistenza dopo essiccazione: acqua, salsedine, olio, acidi e basi deboli

Consumo: +/- 700 gr./m²

Conservazione: 24 mesi Codice doganale: 38249097

Confezione: bomboletta spray da 500ml

> cod. 85481 - sigla: SCCB nero cod. 85483 - sigla: SCCG grigio



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per creare perdite o danni). Questo collesta scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilitizzo che KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa, ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare sua negligenza. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da autonomamente le informazioni e l'idonetità dei prodotti per il loro quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni Sede legale: KENT ITALIA SRL Via Vittime di Piazza della Loggi civillottuica. intellettuale

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

> Via Vittime di Piazza della Loggia 6 10024 Moncalieri – TO Italia Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri - TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com