



Screenfix 30

Screenfix 30 er en isocyanat-fri rudelim, med høj modulus og lav ledeevne med 30 minutters køretid for biler med dobbelt airbag.



Egenskaber & Fordele

- 1K lim – Let at anvende med luft- eller håndpistol
- Produktet skal ikke opvarmes – Mere fleksibel anvendelse uden spild af tid
- System uden primer – Der spildes ikke tid på brug af primer og aktivator
- Crash testet i henhold til FMVSS 212 – Gennemtestede egenskaber
- 30 minutters køretid med dobbelt airbag – Hurtig ekspedition der giver mulighed for at skifte ruden mens kunden venter
- Høj styrke inden hærdning (green strength) – Fiksering er ikke nødvendig
- God dielektrisk modstand – Velegnet til moderne ruder med integreret antenne
- Indeholder ingen isocyanater – Ingen sundhedsfarer – Sikker i brug

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
88030	Screenfix 30	KSF30	290 ml patron med spids
88031	Screenfix 30	KSF30	400 ml pose med spids
88032	Screenfix 30	KSF30	600 ml pose med spids

Anvendelse

KENT Screenfix 30 er udviklet specielt til personbiler, busser og lastbiler og er ideel til montering af bilruder. KENT Screenfix 30 er velegnet til alle limede ruder, både forruder, sideruder og bagruder. På grund af den korte køretid (30 minutter), er KENT Screenfix 30 velegnet til skift af forrude, hvor bilen skal hurtigt tilbage på vejen, f.eks. ved brud under kørslen eller på offentlige transportmidler, hvor det koster flere tusinde kroner i timen, når køretøjet holder stille. KENT Screenfix 30 er også en god standardlim til metal, glas, træ, de fleste plasttyper, glasfiber, gummi, keramik, beton, mursten og polystyren.

Brugsanvisning

1. Efter udskæring af den ødelagte forrude, fjernes den gamle lim, indtil der er en ca. 4 mm flad limstreng tilbage.
2. Brug KENT Screenprep Wipe eller Soft Surface Cleaner til at rengøre og forberede den keramiske kant på ruden – Sørg for at produktet afdamper fuldstændigt.
3. Påfør KENT Screenfix 30 på rundefalsen, oven på den gamle limstreng, i en trekantet streng med en højde på ca. 9-11 mm.
4. Den nye rude lægges i indenfor 10 minutter.
5. Fjern overskydende KENT Screenfix 30 med en ren, tør klud – Brug ikke opløsningsmidler.
6. Når KENT Screenfix 30 påføres direkte på lakeret eller rent metal, skal der altid anvendes KENT MS Prep i henhold til brugsanvisningen. Læg en trekantet limstreng med en højde på op til 17 mm om nødvendigt.



Teknisk information

Base:	MS Polymer baseret lim
Konsistens:	Glat pasta
Farve:	Sort
Lagerholdbarhed:	18 måneder – patron 12 måneder – pose
Toldtarifnummer:	3214 1010
VOC:	0 g/ml

Hærdemekanisme:	Fugt	Green strength:	600 Pa (Physical rheometer MC100)
Vægtfylde:	1.5 g/ml	Trækstyrke (100%):	2.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Skinddannelse:	15 min. (20°C / 50%RH)	Trækstyrke (ved brud):	2.9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Åbningstid:	<5 min. (20°C / 50%RH)	Forlængelse ved brud:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Fuldt hærdet:	24 timer	Forskydningsstyrke:	2.4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Hærdning @ 24 timer:	3 mm (20°C / 50%RH)	Rivstyrke:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Shore A:	60 (DIN 53505)	Elektrisk modstand:	>10 ¹¹ Ωcm (DIN 53482)
Volumenændring:	<3% (DIN 52451)		
Anvendelsestemperatur:	+5°C til +35°C		
Temperaturresistent:	-40°C til 120°C (Max 180°C i ½ time)		



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 02/03/2018