



2K Super Bond

2K Super Bond er en universal sekundlim med god fyldevne og høj vedhæftningsevne på de fleste overfladetyper.



Egenskaber & Fordele

- Høj vedhæftningsevne på en lange række overflader inklusiv glas – Langtidsholdbart resultat
- Fylder mellemrum op til 5 mm – Kan også anvendes til limning af ujævne overflader
- Lim og aktivator i ét – Ingen grund til at tilføre aktivator som et ekstra arbejdsstrin

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86663	2K Super Bond	2KSB	10 g sprøjte + 3 blandespidser
86684	2K Super Bond Nozzles	2KSBN	10 stk. i pose

Anvendelse

2K Super Bond er en sekundlim / et reparationsprodukt med høj fyldevne og fremragende vedhæftning på en lang række materialer og overfladetyper, inklusiv plast, gummi og glas. Produktet er også den perfekte løsning til limning af porøse materialer så som keramik, træ, papir og stof.

2K Super Bond er udviklet til samling af ujævne overflader med mellemrum op til 5 mm eller til opgaver hvor komplet hærkning af overskydende lim er en nødvendighed.

2K Super Bond kan også anvendes på lodrette flader og udhæng, da konsistensen forhindrer produktet i at løbe af.

Brugsanvisning

1. Bedste resultat opnås, hvis der flader der skal limes er rene, fri for snavs, voks, olie, etc. Brug KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
2. Beskyt hænderne med KENT Super Bond Protect for at undgår at fingrene klistres sammen.
3. Montér blandespidsen på sprøjten og kassér de første dråber.
4. Kom kun en sparsom mængde produkt på den ene flade. Læg fladerne sammen med det samme, indenfor 30 sekunder, og sørg for at de sidder som de skal.
5. Pres sammen for at sikre, at limen fordeles til en tynd film og lad emnet være i 5 til 10 minutter før håndtering.
6. Rør ikke ved emnerne når hærkning er påbegyndt (indenfor få sekunder).
7. Overskydende, flydende lim kan fjernes med KENT Super Bond Remover.
8. Efter brug, kasseres blandespidsen og hæften sættes på sprøjten.



Teknisk information

Base:	Ethyl cyanoakrylat
Konsistens:	Gel
Farve:	Transparent
Lagerholdbarhed:	12 måneder (forlænget holdbarhed og beskyttelse mod luftindtrængning ved opbevaring mørkt og tørt ved 5°C. Før anvendelse skal det uåbnede produkt få stuetemperatur for at opnå optimal limstyrke).
Toldtarifnummer:	35061000
VOC:	92 g/l

Hærdemekanisme:	Ved blanding	Forskydningsstyrke:	
Blandingsratio:	4:1	Stål:	17 - 20 N/mm ²
Vægtfylde:	Part A: 1.09 g/ml Part B: 1.17 g/ml	Aluminium A5754:	3 - 7 N/mm ²
Hårdhed:	Shore D 56	Polycarbonat:	10 - 12 N/mm ²
Temp.resistens:	-20° C to +80° C	ABS:	9 - 12 N/mm ²
Maks. fyldevne:	Maks. 5 mm	Fyrretræ:	11 - 13 N/mm ²
Fikseringstid:			
	Stål: 15 - 45 s		
	Aluminium A5754: 5 - 20 s		
	Polycarbonat: 15 - 45 s		
	ABS: 30 - 60 s		
	Fyrretræ: 45 - 75 s		
Fuld styrke opnås:	Efter 24 timer		

En tynd limstreng giver kortere hærdetid. Større mellemrum der skal udfyldes giver længere hærdetid. Høj relativ luftfugtighed giver hurtigere hærdetid.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 04/09/2019