



Multi-Bond HT

Varmeresistent spraylim til hurtig og stærk limning af en lange række materialer.



Egenskaber & Fordele

- Høj indledende styrke – Ingen brug af klemmer
- Alsidig lim – Limer på en lang række forskellige materialer mod hinanden
- Ren og enkelt at anvende – Ingen stænk
- Høj temperaturrestans – Op til 115°C
- Variabel spraydyse – Spraydyse kan indstilles på høj, medium eller lav spraymængde

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86668	Multi-Bond HT	MBHT	500 ml aerosol (kasse med 12 stk.)

Anvendelse

Til permanent limning af tæpper, skumtæpper og puder, metalplader, hård plastik, FRP/GRP, MDF, spånplade, krydsfiner og standard træplader.

De varmeresistente egenskaber gør Multi-Bond HT til den ideelle løsning til limning af loftbeklædning i biler, lastbiler, busser og yachts, da disse udsættes for høj varme fra sollys. Produktet er også ideel til montering af stof på skumhynder i bilsæder med varme, eller store metalplader i industrielle områder i nærheden af varmekilder f.eks. ovne.

Andre anvendelsesområder omfatter tæpper, papir, tekstiler, pap, hessian, kork og filt. Ikke velegnet til fleksibel PVC, Vinyl, fleksibel plastik, PP, PE og Polystyren.

Lav altid en lille prøve før den endelige opgave.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen der skal limes er ren og tør. Ryst spraydåsen grundigt før brug.
2. Påfør limen med en passende afstand på 25-30 cm, i et tyndt og jævnt lag på begge overflader.
3. Lad limen blive fingertør (ca. 2 minutter).
4. Læg fladerne sammen med et fast tryk.
5. Fjern overskydende lim ved at tørre efter med KENT Acrysol eller KENT Soft Surface Cleaner.
6. Vend spraydåsen på hovedet og spray for at undgå at spray dysen stopper til.



Teknisk information

Generel information

Base:	Styren butadien gummi
Konsistens:	Thixotropisk
Farve:	Transparent
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	35069100
VOC:	585 g/l

Hærdemekanisme:	Luft
Tørstofindhold:	28-30%
Viskositet:	350 cps, 25°C, sp#2, 30RPM
Klæbefri efter:	1-3 minutter
Åbningstid:	30 minutter
Fuldt hærdet:	24 timer
180° afskalningsstyrke:	> 0.172 Mpa
90° afskalningsstyrke:	< 0.172 Mpa
Forskydningsstyrke:	<1,72 Mpa
Anvendelsestemperatur:	16°C til 27°C
Temperaturresistens:	-20°C til +115°C
Dækning:	21 tør gram/m ²



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 14/08/2019