NST Rapid Sand

NST Rapid Sand ist ein styrolfreier, multifunktionaler und anwenderfreundlicher Spachtel für verschiedene Oberflächen.

Eigenschaften & Vorteile

- Styrolfrei – kein unangenehmer Geruch und verringert die durch Styrol verursachten Gesundheitsrisiken
- Für alle Metalloberflächen – universell einsetzbar
- Cremige Textur– für eine perfekte, glatte Beschichtung mit hoher Flexibilität
- Keine klebrige Oberfläche – leichtes Schleifen ohne Zusetzen des Schleifpapiers

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86744	NST Rapid Sand	NSTRS	1 kg Dose
86989	NST Rapid Sand	NSTRSC	1,5 kg Kartusche

Anwendungsbereiche

NST Rapid Sand ist eine styrolfreie und anwenderfreundliche Spachtelmasse.
Das Produkt zeichnet sich durch seine cremige Textur und der leichten Schleifbarkeit aus – ohne dass sich beim Schleifen das Schleifpapier zusetzt.
Zum Auffüllen von Dellen und anderen Unebenheiten auf allen Metalloberflächen sowie auf verzinkten Materialien oder Aluminium.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche muss sauber, trocken, entfettet sein und anschließend mit P80-P120 angeschliffen werden.
2. Spachtelmasse gründlich mit 2 bis 3% Härter vermischen.
3. Innerhalb von 4 - 6 min (bei +20C°) auftragen.
4. Vor dem Schleifen 30 min trocknen lassen.
5. Den gespachtelten Bereich mit P120 – P240 schleifen.

Hinweis: Höhere Temperaturen können die Topfzeit verkürzen und die Trocknung beschleunigen.

Technische Informationen

Allgemeine Information:

Konsistenz:	Paste
Farbe:	hellgrün
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 10
Zubehör:	Spachtel im Deckel und Härter
VOC:	max. 250 g/l
Dichte:	1,75 – 1,77g/cm³
Topfzeit:	**3**-5 min
Mischungsverhältnis:	2-3% Härter
Trocknungszeit:	30 min bei 20° C, 5 min Kurzwellendistanz 80 cm, maximale Temperatur 80° C oder bei speziellem Trocknungsprogramm der Infrarot-Trocknungseinheit
Trockenschichtstärke:	Produkt kann in mehreren Schichten aufgetragen werden, aber niemals eine Schichtstärke von 4 mm (trocken) überschreiten
Anwendungstemperatur:	+10° C bis +30° C
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +80° C
Feststoffanteil:	94-95 wt.% (Komponente A und B)

Nicht anwenden auf: thermoplastischen Kunststoffen, insbesondere PP, PE, PTFE, Waschprimern, 1K Acryl oder nitrozellulose-Produkten

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.

REV: 08.06.2022