

# **Multi-Bond HT**

Hitzebeständiger Sprühklebstoff für eine schnelle und starke Verklebung verschiedener Materialien.



### Eigenschaften & Vorteile

- Hohe Anfangsfestigkeit keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Repositionierbar die Teile k\u00f6nnen kurz nach dem Zusammenbringen noch korrigiert werden
- Vielseitiger Klebstoff verklebt viele verschiedene Materialien miteinander
- Einfache und saubere Anwendung kein überschüssiges "Overspray"
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +115° C
- Variable Dosierung Düse ermöglicht Einstellung auf hohen, mittleren oder niedrigen Produktaustritt

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86668	Multi-Bond HT	MBHT	500 ml Sprühdose

### Anwendungsbereiche

Zur dauerhaften Verklebung von Teppichen, Schaumstoff, Metallplatten, festen Kunststoffen, FRP/GRP, MDF, Spanplatten, Sperrholz, und Holzplatten im allgemeinen.

Die Hitzebeständigkeit macht Multi-Bond HT zur idealen Lösung für das Verkleben von Dachhimmeln im Innenraum von Autos, Trucks, Bussen und Yachten, da diese unter direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden können. Auch ideal zur Verklebung von Bezügen auf das Schaumpolter von beheizten Fahrzeugsitzen oder für lange Metallplatte auf industrielle Arbeitsflächen in der Nähe von Hitzequellen wie z. B. Öfen.

Andere Anwendungsbereiche sind z. B. das Verkleben von Bodenbelägen, Papier, Stoffen, Karton, Sackleinen, Kork oder Filz. Nicht geeignet für flexibles PVC, Vinyl, flexible Kunststoffe, PP, PE oder Polystyrene.

Wir empfehlen, vor der Anwendung immer einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

## Gebrauchsanweisung

- 1. Die zu verklebenden Teile müssen sauber und trocken sein. Die Dose vor Gebrauch gründlich schütteln.
- 2. Aus ca. 25-30 cm Entfernung eine dünne, gleichmäßige Schicht auf beide zu verklebenen Teile aufsprühen.
- 3. Warten, bis der Klebstoff angetrocknet ist (ca. 2 Minuten).
- 4. Die Oberflächen mit leichtem Druck zusammenpressen.
- 5. Überschüssigen Klebstoff mit KENT Acrysol oder KENT Soft Surface Cleaner entfernen.
- 6. Die Dose umdrehen und über Kopf freisprühen, um ein Verstopfen der Düse zu verhindern.



#### **Technische Informationen**

#### Allgemein

Basis: Styrol Butadien Kautschuk

Konsistenz: Thixotrop

Farbe: Transparent

Lagerfähigkeit: 18 Monate

Zolltarifcode: 3506 91 00

VOC: 585 g/l

Aushärtungsmechanismus:LuftFeststoffgehalt:28-30%Viskosität:350 cpsAntrocknungszeit:1-2 MinutenOffene Zeit:30 MinutenEndfestigkeit:24 Stunden180° Schälfestigkeit:1.76 kg/cm²

Anwendungstemperatur:  $18^{\circ}$  C bis  $30^{\circ}$  C Temperaturbeständigkeit:  $-20^{\circ}$  C bis  $+115^{\circ}$  C Deckung:  $21 \text{ (trocken) g/m}^2$ 

175 kg/cm<sup>2</sup>



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf <u>www.kenteurope.com</u> und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Scherfestigkeit:

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die "Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

**KENT**: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0 Fax: 0800 / 18 85 140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com © **KENT Europa**.