



FAST CLEARCOAT Anti-Scratch & Hardener

FAST CLEARCOAT ANTI-SCRATCH ist ein schnell-trocknender und selbsthärtender Klarlack.



Eigenschaften & Vorteile

- HS Klarlack mit ausgezeichnetem Verlauf – kann sowohl für große wie auch für kleine Bereich inkl. Spot Repair verwendet werden
- Hervorragende UV-Beständigkeit – vergilbt nicht und blättert nicht mit der Zeit ab
- Selbsttrocknende Eigenschaften – lange Verarbeitungszeit und kürzeste Trocknungszeit, spart Energie und steigert die Produktivität der Lackierwerkstatt
- Hoher Glanz – minimierte Polierarbeiten

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86584	FAST CLEARCOAT	CCASF	5 l Dose
86585	HARDENER	HCF	2,5 l Dose

Anwendung

FAST CLEARCOAT ANTI-SCRATCH ist ein hervorragender Klarlack mit einem sehr hohen Festkörperanteil. Seine einfache Verarbeitbarkeit und die exzellenten Verlaufeigenschaften machen das produktive Lackieren von größeren, wie auch kleineren Flächen inkl. Spot-Repair möglich. Die robuste Oberflächenstruktur, schützt die Lackierung vor Kratzern, Steinschlägen und Schäden durch UV-Strahlung. Durch seine exzellenten selbsttrocknende Eigenschaften, vereint der FAST CLEARCOAT ANTI-SCRATCH, lange Verarbeitungszeit mit kürzester Trocknungszeiten, spart Energie und steigert die Produktivität.

Gebrauchsanweisung

1. Tragen Sie die benötigten Schichten unter Berücksichtigung der Abluftzeiten auf
2. Lufttrocken bei 20° C in 1-2 Std; Ofentrocken bei 60° C in 10- 15 min.



Technische Informationen

General info: 2K Acryl-Klarlack

Konsistenz:	Flüssig
Base material:	Modifiziertes Acryl Harz
Farbe:	Klar
Haltbarkeit:	12 Monate
Zoll Tariffcode:	3208 10 90
VOC:	525 g/l RFU (2004/42/IIB(e)(840)525)

Topfzeit:	3 – 3.5 Std.
Mischungsverhältnis:	2:1
Verdünnung:	nicht notwendig
Trocknungszeit:	Raumtemperatur (20° C) 1 - 2 Std. Ofen (60° C) 10 - 15 min
Staubtrocken (20 ° C):	20 – 25 min
Griffest (20 ° C):	60 – 90 min
Anzahl der Schichten:	2 Schichten
Zwischentrocknungszeit:	10 – 15 min
Schichtdicke (trocken):	50 µm
Spritzviskosität:	17" ± 2" DIN Becher ø 4 at 20° C
Düsengröße:	1.3 – 1.4mm
Luftdruck:	1.8 – 2.5 bar
Spezifisches Gewicht:	Klarlack 993 g/ml ± 20 g; Härter 989 g/ml ± 20 g



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der

KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die

Angewandtheit der Informationen für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:

Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.