



Deck Caulk

KENT Deck Caulk is een 1-component MS-polymeerafdichtingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld om de naden van teakdekken en andere dekmaterialen waterdicht te maken



Voordelen & Eigenschappen

- Zeer goede uv- en verouderingsbestendigheid, langdurige bestendigheid tegen zoet en zout water – hoogwaardig maritiem product zonder klachten
- Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaten – geen giftige stoffen, veilig te gebruiken
- Neutraal en geurloos – veilig te gebruiken
- Kan na uitharding worden geschuurd – altijd een hoogwaardige afwerking

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86285	Deck Caulk zwart	DC-S	600 ml worst
86451	Deck Caulk grijs	DCG-S	600 ml worst

Toepassing

Speciaal ontwikkeld om naden van teakdekken en andere dekmaterialen waterdicht te maken. KENT Deck Caulk heeft goede elastische eigenschappen en is uitstekend bestand tegen uv-stralen en vocht.

Instructies

1. Zorg ervoor dat het dek tijdens de afdichting afgeschermd is van direct zonlicht en regen. De temperatuur moet tussen 5°C en 35°C liggen en de relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 75%.
2. Gebruik KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner om het teak te reinigen, zorg ervoor dat de oppervlakken droog zijn vóór de start. Gebruik geen perslucht, tenzij voorzien van een olieafscheider, want teak absorbeert gemakkelijk olie. Gebruik in plaats daarvan een stofzuiger.
3. Breng met een borstel een doorlopende, dunne laag Primer DC aan op de zijkant van de naad.
4. Breng anti-aanhechttape aan op de bodem van de naad om driezijdige hechting te vermijden.
5. Knip de nozzle op maat van de breedte van de naad.
6. Plaats het uiteinde van de nozzle op de bodem van de naad en houd het pistool onder een hoek van 60° tot 80° om te voorkomen dat er lucht in de naad komt.
7. Trek de nozzle met een constante snelheid door de naad en breng KENT Deck Caulk aan met een teveel van ongeveer 10% tot 20%.
8. Onmiddellijk na het aanbrengen van KENT Deck Caulk en vóór het afschrappen van het product moet de lijm met een spatel in de naad worden geduwd.
9. Het overschot moet dan worden verwijderd om het schuurproces te vereenvoudigen.
10. Indien de kitlaag niet onmiddellijk na het aanbrengen met een spatel wordt gladgestreken, is het aanbevolen om het teveel aan gehard product met het lemmet van een mes weg te snijden alvorens te schuren.
11. De optimale omstandigheden voor het schuren worden over het algemeen bereikt na 7 dagen (afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid). Er moet in de lengte worden geschuurd tot aan de voegen met behulp van een bandschuurmachine of lapmachine, met korrel P80 en korrel P120 voor de afwerking.

Het is aanbevolen om enkel vloeibare zepen te gebruiken, verdund met water of zeewater, en daarna grondig te spoelen. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen, bleekmiddelen, natronloog, witmakers en het gebruik van reiniging met machine of met harde borstels.



Technische Informatie

Algemene info:

Consistentie:	Gladde pasta
Basismateriaal:	MS-Polymeerafdichtingsmiddel
Kleur:	Zwart / Grijs
Houdbaarheid:	18 maanden
Douanetariefcode:	3214 90 00
VOS:	0 g/l

Hardingsmechanisme:	Luchtvochtigheid	Aanvangshechtingsterkte:	Niet bepaald
Dichtheid:	1.42 g/ml	Treksterkte (100%):	1.5 – 1.7 MPa (DIN 53504)
Huidvormingstijd:	15 min. (20°C/50%RH)	Treksterkte (bij breuk):	2.7 - 3 MPa (DIN 53504)
Open tijd:	< 15 min. (20°C/50%RH)	Rek bij breuk:	350%
Volledige uitharding:	24 uur	Afschuifspanning:	Niet bepaald
Uithardingssnelheid @ 24 u:	2-3 mm (20°C/50%RH)	Scheurvoortgang:	12 N/mm (ASTM D 624-73)
Shore A hardheid:	50-55	Elektrische volumeweerstand:	Niet bepaald
Krimp:	< 3%		
Toepassingstemperatuur:	+5°C tot +35°C		
Temp.bestendigheid:	-40°C tot +100°C		



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 10.04.2019