



2K Super Bond

Universele secundelijm met hoog voegvullende eigenschappen



Voordelen & Eigenschappen

- Hoge kleefkracht op vele oppervlakken, waaronder glas – duurzame verbinding
- Hoog voegvullende eigenschappen tot 5 mm – kan ook worden gebruikt voor het verlijmen van onregelmatige oppervlakken
- Lijm en activator in één – geen noodzaak om een activator toe te voegen als extra stap

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86663	2K Super Bond	2KSB	10 g spuit + 3 mengnozzles

Toepassing

2K Super Bond is een sterke secundelijm/repatrieproduct met uitstekende hechting op uiteenlopende materialen en oppervlakken, inclusief kunststoffen, rubbers, metalen en glas. Het is ook een perfecte oplossing voor het verlijmen van poreuze materialen zoals keramiek, hout, papier en stof.

2K Super Bond is ontworpen voor de verbinding van onregelmatige oppervlakken met brede voegen tot 5 mm of voor toepassingen waar volledige uitharding van overtollige lijm vereist is.

2K Super Bond kan worden aangebracht op verticale oppervlakken en oppervlakken boven het hoofd omdat de consistentie ervan zal voorkomen dat het naar beneden stroomt.

Instructies

1. Voor het beste resultaat moeten de lijmoppervlakken schoon zijn en vrij van vuil, wax, olie, vet, enz. Gebruik hiervoor KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.
2. Bescherm uw handen met KENT Super Bond Protect om te voorkomen dat uw vingers aan elkaar plakken.
3. Plaats de mengnozzle en verwijder de eerste druppels.
4. Spaarzaam aanbrengen op één oppervlak. Druk de oppervlakken gedurende 30 seconden onmiddellijk tegen elkaar. Let hierbij op de goede pasvorm.
5. Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de lijm zich uitspreidt tot een dunne film en wacht 5 tot 10 minuten voor de verwerking.
6. Verschuif of verplaats de delen niet tot de lijm is uitgehard (normaal na enkele seconden).
7. Eventuele overtollige vloeistof kan met KENT Super Bond Remover worden verwijderd.
8. Verwijder na gebruik de mengnozzle en vervang de dop.



Technische Informatie

Basis:	Ethylcyanoacrylaat
Consistentie:	Gel
Kleur:	Transparant
Houdbaarheid:	12 maanden (Voor een langere houdbaarheid, bewaren op een donkere en droge plaats bij 5° C. Vóór gebruik het ongeopende product op kamertemperatuur laten komen voor een optimale hechtsterkte en om het te beschermen tegen indringende luchtvochtigheid.)
Douanetariefcode:	35061000
VOS:	92 g/l

Hardingsmechanisme:	Menging 2 componenten	Afschuifsterkte:	
Mengverhouding:	4:1	Zacht staal:	17 - 20 N/mm ²
Soortelijk gewicht:	Component A: 1.09 g/ml	Aluminium A5754:	3 - 7 N/mm ²
	Component B: 1.17 g/ml	Polycarbonaat:	10 - 12 N/mm ²
Hardheid:	Shore D 56	ABS:	9 - 12 N/mm ²
Temp.bestendigheid:	-20° C tot 80° C	Dennenhout:	11 - 13 N/mm ²
Max. vulcapaciteit:	max. 5 mm		
Aanhechtingstijd:			
	Zacht staal: 15 - 45 s		
	Aluminium A5754: 5 - 20 s		
	Polycarbonaat: 15 - 45 s		
	ABS: 30 - 60 s		
	Dennenhout: 45 - 75 s		
Volle sterkte bereikt:	24 uur		

Dunne lijmnaden zorgen voor een snellere uitharding; een bredere lijmnaad zal de uitharding vertragen. Een hogere relatieve vochtigheid leidt tot een snellere uitharding.



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Rev: 26.08.2019