



Deck Caulk

KENT Deck Caulk er en 1K MS polymer sealer specielt udviklet til vandtæt forsegling af teakdæk og andre dækmaterialer.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende UV resistens og ældningsegenskaber, langvarig resistens mod fersk- og saltvand – Høj kvalitets marineprodukt
- Indeholder ingen opløsningsmidler eller isocyanater – Ingen giftstoffer, sikker at anvende
- Neutral og lugtfri – Sikker at anvende
- Kan slibes efter hærkning – Høj kvalitets finish hver gang



No. 0987

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86285	Deck Caulk Sort	DCS	600 ml pose
86451	Deck Caulk Grå	DCGS	600 ml pose

Anvendelse

Specielt udviklet til vandtæt forsegling af fuger i teakdæk og andre dækmaterialer. KENT Deck Caulk har gode elastiske egenskaber og fremragende resistens mod UV stråler og fugt.

Brugsanvisning

1. Mens der fuges, skal det sikres at dækket er beskyttet mod direkte sollys og regn. Temperaturen bør være mellem 5°C og 35°C og den relative luftfugtighed bør være mellem 40% og 75%.
2. Brug KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner til afrensning af teaken, og sørg for at overfladen er tør før der fortsættes. Brug ikke trykluft, medmindre den er udstyret med olieseparator, da teak let absorberer olien. Brug i stedet en støvsuger.
3. Med en pensel, påføres Primer DC på siderne af fugerne i et ensartet, tyndt lag.
4. Påfør en fugetape i bunden af fugen for at undgå 3-sidet vedhæftning.
5. Skær dysen til så den passer i bredden på fugen.
6. For at undgå luft i fugen, placeres dysen i bunden af fugen og pistolen holdes med en vinkel på 60° til 80°.
7. Træk dysen i jævn hastighed gennem fugen og påfør KENT Deck Caulk med ca. 10% til 20% overskud.
8. Umiddelbart efter påføring af KENT Deck Caulk, og før skinddannelse starter, skal limen pressen ned i fugen med en spatel.
9. Overskydende sealer fjernes for at gøre slibning lettere.
10. Hvis sealeren ikke glattes ud omgående efter påføring, anbefales det at skære det overskydende hærdede produkt væk med en kniv før slibning.
11. Optimale forhold for slibning opnås generelt efter 7 dage (afhængigt af temperatur og relativ luftfugtighed). Slibning skal altid ske på langs af samlingerne med båndsliber med P80 og P120 til afslutning.

Det anbefales kun at anvende flydende sæbe opløst i vand eller havvand til rengøring, og der skylles grundigt bagefter. Undgå aggressive rengøringsmidler, blegemidler, kaustisk soda, og brug af rengøringsmaskiner eller skruber med hårde børster.



Teknisk information

Generel information:

Konsistens:	Glat pasta
Base:	MS Polymer baseret lim / sealer
Farve:	Sort / Grå
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3214 90 00
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Fugt	Green strength:	Ikke fastlagt
Tæthed:	1.42 g/ml	Trækstyrke (100%):	1.5 – 1.7 MPa (DIN 53504)
Skinddannelse:	15 min. (20°C/50%RH)	Trækstyrke (ved brud):	2.7 - 3 MPa (DIN 53504)
Åbningstid:	< 15 min. (20°C/50%RH)	Forlængelse ved brud:	350 %
Fuldt hærdet:	24 timer	Forskydningsstyrke:	Ikke fastlagt
Hærdning @ 24 timer:	2-3 mm (20°C/50%RH)	Rivstyrke:	12 N/mm (ASTM D 624-73)
Shore A:	50-55	Elektrisk volumenresistivitet:	Ikke fastlagt
Volumenændring:	< 3%		
Anvendelsestemp.:	+5°C til +35°C		
Temp.resistens:	-40C til +100°C		



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 10/04/2019