Multi-Bond HT

Colle en aérosol résistante à la chaleur pour un collage rapide et solide sur une large variété de supports

Caractéristiques et Avantages

- Prise initiale élevée – ne nécessite pas de serrage
- Repositionnable - l'assemblage peut être corrigé peu de temps après l'assemblage des éléments
- Colle polyvalente - colle un large éventail de matériaux les uns aux autres
- Propre et facile à utiliser - pas de pulvérisation excessive
- Résistance aux températures élevées - jusqu'à 115 ° C
- Système d'application variable - la buse permet un réglage de pulvérisation : forte, moyenne ou faible.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86668	Multi-Bond HT	MBHT	Aérosol 500 ml (boite de 12)

Application

Pour le collage permanent de moquettes, feuilles et panneaux en mousse, feuilles métalliques, plastiques rigides, FRP / GRP (Plastique renforcé de fibres), MDF, panneaux de particules, contreplaqué et bois en général.

Sa forte résistance à la chaleur fait de Multi-Bond HT la solution idéale pour coller les ciels de pavillon des véhicules, des camions, des bus et des yachts, car ils peuvent devenir très chauds sous le soleil. Idéal également pour coller du tissu sur les mousses de sièges chauffants de voiture ou de grandes tôles sur des plans de travail industriels à proximité de sources de chaleur telles que des fours.

Les autres applications comprennent les revêtements de sol, le papier, les tissus, le carton, la toile de jute, le liège et le feutre. Ne convient pas au PVC souple, au vinyle, aux plastiques souples, au PP, au PE et au polystyrène.

Toujours faire un test de compatibilité sur une petite surface avant application

Instructions

1. S'assurer que les surfaces à coller soient propres et sèches. Bien agiter avant utilisation.
2. En appliquant à une distance appropriée de 25-30 cm, enduire uniformément et légèrement les deux surfaces à coller.
3. Laisser l'adhésif sécher (environ 2 minutes).
4. Coller les surfaces ensemble en les pressant fermement.
5. Enlever l'excès d'adhésif en essuyant avec KENT Acrysol ou KENT Soft Surface Cleaner.
6. Inverser l'aérosol et pulvériser pour éviter le colmatage de la buse.

Informations Techniques

Infos Générales

Base :	Caoutchouc de styrène-butadiène
Consistance :	Thixotropique
Couleur :	Transparent
Conservation :	18 mois
Code douane :	35069100
COV :	585 g/l

Mécanisme de séchage :	Air
Contenu en solide :	28-30%
Viscosité :	350 cps
Sec au toucher :	1-2 minutes
Temps ouvert :	30 minutes
Séchage complet :	24 heures
Résistance pelage 180° :	1.76 kg/cm²
Résistance cisaillement :	175 kg/cm²
Temp. d'application :	18° C à 30° C
Résistance temp. :	-5° C à +115° C
Couverture :	21 grammes secs / m²

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com