



New Self Guide

New Self Guide er en avanceret primer filler, der kombinerer hurtig tørring med let håndtering for en mere effektiv og sikker arbejdsgang.



Egenskaber & Fordele

- Ekstremt hurtigt tørrende 10 min. ved 60°C – Dobbelt og hurtig hærdning reducerer energiomkostningerne
- Ingen fortynder – Lettere blanding og lettere påføring
- Lav viskositet, fantastisk nivellering og mindre "appelsinhud" – Giver anti-tilstoppende egenskaber ved slibning
- Kemisk og fysisk forankring – Dobbelt så stærk vedhæftning selv på e-coating
- Dobbelt fyldevne – Forbedret og stærk lodret stabilitet med lavere produktforbrug
- Meget højt tørstofindhold – Yderst koncentreret blanding med 74% tørstof

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86767	New Self Guide Grå	NSGPFG	3,75L dunk
86768	New Self Guide Sort	NSGPFB	3,75L dunk
86769	New Self Guide Hvid	NSGPFW	3,75L dunk
86770	Hardener	HNSGPF	1L dunk
86771	Hardener Fast	FNSGPF	1L dunk
86772	Grå Kit Fast	NSGGF KIT	(86767+86771)
86773	Sort Kit Fast	NSGBF KIT	(86768+86771)
86774	Hvid Kit Fast	NSGWF KIT	(86769+86771)
86775	Grå Kit	NSGGN KIT	(86767+86770)
86776	Sort Kit	NSGBN KIT	(86768+86770)
86777	Hvid Kit	NSGWN KIT	(86769+86770)

Anvendelse

New Self Guide er en avanceret primer filler, der har gode opbygningsegenskaber, høj fleksibilitet og er let at slibe (våd og tør), kombineret med ekstrem hurtig tørring. Anbefales til større flader og Spot Repair. Produktet har fremragende nivellerende egenskaber, synker ikke og absorberes ikke og har højt tørstofindhold (74%).




















New Self Guide kan påføres på rent, slebet og affedt metal såvel som på e-coating, primet plastik, galvaniseret stål, træ og glasfiber. Kan overlakeres med alle standard lakker, opløsningsmiddel- og vandbaseret, 1K og 2K.

NB!: Plastik der ikke er forbehandlet med en primer skal primes, New Self Guide kan påføres direkte på e-coating efter en vedhæftningstest.



	Brugsanvisning	
1.	Før påføring af New Self Guide skal overfladen være helt rengjort med Acrysol eller Panel Degreaser.	
2.	Området slibes forsigtigt med sandpapir P240 / P320 for at give en jævn overflade og bedst mulige vedhæftning.	Håndslibning våd/tør brug: P320 sandpapir Orbital og standard slibemaskine P240/ P320 rondeller
3.	Bland New Self Guide med den ønskede hærder i blandingsforholdet 4:1 efter volumen (%) eller vægt (g). Bemærk: Fortynder er ikke nødvendigt!	<u>Volume (%)</u> : 100% Filler (86767, etc.) 25% Hærder (86770, etc.) <u>Weight (g)</u> : 100g Filler (86767, etc.) 17g Hærder (86770, etc.)
4	Påfør 2-3 lag på kryds og tværs med en ventetid på 5 minutter mellem hvert lag.	Pistoldyse 1.6-2.0 mm og arbejdstryk på 2 - 3 bar
5	Vent 10-15 minutter efter påføring før IR eller ovntørring.	
6	Tørretid: 20°C (68°F) = 2-3 timer 60°C (140°F) = 10' min. IR = 10'-15' min.	
7	Start slibning med sandpapir P400-P500 efter tørring og nedkøling.	Håndslibning kan kræve finere sandpapir.
8	Kan overlakeres med alle typer vand- og opløsningsmiddel baserede lakker.	

KENT

	VARENUMRE	86767 New Self Guide Grå 86768 New Self Guide Sort 86769 New Self Guide Hvid 86770 Hardener 86771 Hardener Fast		GRAVITY FEED SPRØJTE- PISTOL	Ø 1,6 - 2,0 mm
	SAMMEN- SÆTNING	Akryl resin		SUCTION FEED SPRØJTE- PISTOL	Ø 1,6 - 2,0 mm
	TØRSTOF- INHOLD	74,2%		LUFTRYK	2-3 ATM
	V.O.C. Klar til brug	VOC (2004/42/CE IIB): ----- (e-540g/L max) indhold 446 g/L		ANTAL LAG	2-3 lag på kryds og tværs – Ventetid 5' - 6'
	EMBALLAGE	filler – 3,75 L dåse hardener – 1 L dåse		TØR LAG- TYKKELSE	80 - 120 microns
	FARVE	Grå, sort, hvid		AF- DAMPNING	10' - 15'
g/L	VÆGTFYLDE	1580 g ± 20 g/l Grå 1460 g ± 20 g/l Sort 1580 g ± 20 g/l Hvid Primer 1000 g ± 20 g/l Hardener		STØVTØR (20°C)	15' - 20'
	BLANDINGS- FORHOLD	4:1		FINGERTØR (20°C)	60' - 90'
	PRODUKT	VOLUMEN(%) VÆGT(g) 100% 100g		SLIBNING	@ 20°C (68°F) = 2-3 timer @ 60°C (140°F) = 10' min @ IR = 10'-15' min
	HÆRDER	25% 17g		TØRRETID	@ 20°C (68°F) = 2-3 timer @ 60°C (140°F) = 10' min @ IR = 10'-15' min
	FORTYNDER	Fortynder er ikke nødvendigt		ROTO ORBITAL tør	P400 – 500
	ÅBNINGSTID (20°C)	2-3 timer		VÅD MANUEL SLIBNING	P400 - 500
	PÅFØRINGS- VISKOSITET	24"±5" Coppa Ford Ø 4 @ 20°C		TØR MANUEL SLIBNING	P400 - 600



Teknisk Information

New Self Guide– Alle Farver

Base:	Akryl resin
Konsistens:	Primer filler med højt tørstofindhold
Farve:	Forskellige, se oversigt
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 1090
VOC:	446 g/L max.540g/L



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 06/12/2019