Butyl HT

Joint d'étanchéité butyle plastique/élastique, monocomposant, de grande qualité et exempt de solvants aromatiques. Le joint forme une peau sèche qui peut être peinte.

Caractéristiques & Avantages

- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces - facile à utiliser pour une large gamme d'applications
- Forme une peau sèche - n'accumulera ni la poussière ni la saleté sur sa surface
- Peut être peint - qualité de finition équivalente OEM
- Très bonne résistance aux UV et au vieillissement - étanchéité permanente pour les applications en extérieur
- Sans solvants aromatiques - sûr pour l'utilisateur

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
84582	Butyl HT – Noir	BTYB	Cartouche 310 ml

Applications

KENT Butyl HT adhérera sur les surfaces propres, sans saleté, sans poussière et sans graisse y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, le zinc, le cuivre, le laiton, l'acier poudré, la plupart des surfaces laquées, verre, PVC, polyester (GRP), bois peint ou laqué, etc. Ne convient pas pour le polyéthylène, polypropylène et PTFE.

Les applications typiques pour le Butyl HT sont : étanchéité des glissières, étanchéité des joints bord à bord, étanchéité dans les caravanes, bus, camping cars et camions; Étanchéité de jonctions qui se chevauchent et se connectent dans l'industrie du bâtiment; Etanchéité de jonctions métalliques dans les systèmes de ventilation, les véhicules à moteur, les conteneurs et la construction de machines; assise et étanchéité des cadres de fenêtres (métal/bois) et la maçonnerie; Étanchéité entre les composants préfabriqués; Pour l'étanchéité des solins en tôle autour des cheminées; Pour les travaux d'installation de vitrage et pour tout type de composants de construction.

Instructions

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et sans graisse.
2. Appliquer Butyl HT à l'aide d'un pistolet manuel, électrique ou pneumatique KENT. Lors de l'utilisation d'air comprimé, 3-5 bars sont requis.
3. Remplir généreusement les rainures et points à étancher en évitant de créer des bulles. Un léger rétrécissement peut se produire en raison de l'évaporation du solvant.
4. Le butyl HT peut être lissé à l'aide de KENT SEALANT SMOOTHER (86548) et des cales de lissage KENT PRO JOINT LINER (86609) ou d'une spatule ordinaire. La peau se forme en 1 à 2 heures. Le durcissement dure 2 à 3 jours, selon le volume de la rainure.

KENT

Informations Techniques

Couleur :	Noir et Ivoire
Consistance :	Pâte
Conditionnement :	Cartouche 310 ml
Code douane :	27150000
Conservation :	24 mois
COV :	269 g/L
Matériaux de base :	Caoutchouc Butyle, résines synthétiques, enduits minéraux et solvants
Méthode de séchage :	Evaporation de solvants
Gravité spécifique :	1.5 g/cm^3
Pourcentage de solvant :	16% approx.
Point éclair :	< +27° C
Résistance temp. :	- 30° C à +100° C
Temp. d'application :	+5° C à +35° C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com