Informations Techniques

Informations Générales

Base :	Caoutchouc butadiène styrène
Consistance :	Thixotropique
Couleur :	Transparent / ambré
Conservation :	24 mois
Code douane :	35069100
COV :	607 g/l

Mécanisme de séchage :	Air
Gravité spécifique :	0.66 g/ml
Temps de prise :	30 - 40 sec (23° C / 50% H.R.)
Temps ouvert :	Jusqu'à 30 min (23° C / 50% H.R)
Séchage complet :	12-24 heures (23° C / 50% H.R)
Résistance température :	- 5° C à +60° C
Taux de décharge :	1.2 g/seconde

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

UPDATE: 24.08.2018