KENT

Les optiques de phares retrouvent leur transparence originelle, après avoir ôté les rayures, même les plus profondes, procurant également une protection longue durée.

Kit optique de phares

Un kit pour redonner de la brillance et de la luminosité aux phares en plastique, polycarbonate et/ou makrolon.

Caractéristiques & Avantages

- Vernis de finition 3K avec une excellente adhésion sur plastique PC et verre organique.
- N'endommage pas la résistance mécanique des plastiques, conserve leurs propriétés mécaniques.
- Excellentes propriétés d'application, finition parfaite.
- Haute résistance aux rayons UV, protège contre le jaunissement des surfaces.
- Ne se dégrade pas avec le temps, longue durée.

P/N	Product	S/C	Packaging
85792	Lights Clear Coat Kit	LCCK	Contenu du Kit : Vernis LIGHT CLEAR COAT 200ml Duricisseur LIGHT CLEAR COAT HARDENER100ml UV PROTECTOR 100ml 2 x éponges A1273 1S-MF

Applications

Permet de protéger les plastiques en polycarbonate contre le jaunissement et la perte de brillance après retrait des entailles et griffures profondes. Convient pour les phares des véhicules, les accessoires des marchés marine et camping.

Instructions

1.Ôter entièrement l'ancien film
2.Enlever les rayures à sec en ponçant tout d'abord avec un grain P240, puis P400 et pour finir P600.
3.Terminer le ponçage à l'aide de l'éponge abrasive 1S fournie
4.Bien dégraisser à l'aide d'un nettoyant à base d'eau.
5.Mélanger le produit conformément aux ratios suivants :

- LIGHT CLEAR COAT — 2 doses du volume
- LIGHT CLEAR COAT HARDENER — 1 dose du volume
- UV PROTECTOR — 1 dose du volume

6.Soigneusement mixer et filtrer - 5000 mailles.
7.Durée de vie : 90 minutes @20C°
8.Appliquer à l'aide d'un pistolet peinture/apprêt avec une buse 1.0-1.3 à 2.5 bars
9.Vaporiser 2 couches : attendre 30 secondes entre chaque couche.

- Epaisseur : 25/40 microns
- Séchage : 30 minutes à 60C° ou 10/15 minutes avec un court I.R.

10.Utiliser le bloc Carbon pour ôter tous les défauts possibles et lustrer ensuite avec le Ceramic Abrasive Polish avec un tampon de dureté moyenne.

Informations techniques

Base:	Réine acrylique
Consistance:	Kit
Couleur :	Transparent
Conservation :	12 mois (max 25°C)
Code douane :	3208 2090
COV:	580 g/l RFU

Durée de vie du mélange:	90 minutes @ 20°C
Ratio de mélange:	2:1:1
Diluant :	Non applicable
Distance d'application :	15 - 25 cm
Temps de séchage :	30 minutes à 60°C ou 10 / 15 mins avec I.R.
Epaisseur film sec :	35 - 45 microns
Couverture:	Non déterminé
No de couches:	2 couches
Séchage entre couches :	30 secondes
Mouillé sur mouillé :	Non
Test projection saline :	Non applicable
Temp. d'application :	~ 20°C
Résistance thermique :	Non déterminé
Gravité spécifique:	0.98 g/ml +/- 0.05 (23°C) Vernis
	0.98 g/ml +/- 0.05 (23°C) Durcisseur
	0.92 g/ml +/- 0.05 (23°C) UV Protecteur
Contenu solides :	46% vernis
	50.41% durcisseur
	4.85% UV Protecteur

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com