New Self Guide

New Self Guide est un apprêt nouvelle génération qui combine des propriétés de séchage rapide et une manipulation facile pour une application plus efficace et plus sûre.

Caractéristiques & Avantages

•Séchage extrêmement rapide - 10 min par 60° C réduisant les coûts énergétiques
•Sans diluant - le mélange et l'application sont plus faciles
•Faible viscosité - se tend sans former de peau d'orange
•Propriétés anticolmatage - ponçage rapide et facile
•Accroche chimique et physique - adhérence deux fois plus forte même sur la cataphorèse
•Double propriétés de remplissage - stabilité verticale améliorée et forte avec une consommation réduite
•Forte teneur en solides – formulation très concentrée avec 74 % de solides

P/N	Product	S/C	Packaging
86767	New Self Guide Gris	NSGPFG	3,75L
86768	New Self Guide Noir	NSGPFB	3,75L
86769	New Self Guide Blanc	NSGPFW	3,75L
86770	Hardener	HNSGPF	1L
86771	Hardener Fast	FNSGPF	1L
86772	Kit Fast Gris	NSGGF KIT	(86767+86771)
86773	Kit Fast Noir	NSGBF KIT	(86768+86771)
86774	Kit Fast Blanc	NSGWF KIT	(86769+86771)
86775	Kit gris	NSGGN KIT	(86767+86770)
86776	Kit noir	NSGBN KIT	(86768+86770)
86777	Kit blanc	NSGWN KIT	(86769+86770)

Application

New Self Guide un apprêt nouvelle génération qui offre un pouvoir de charge élevé, une grande flexibilité et une facilité de ponçage (humide et sec) combinée à un séchage extrêmement rapide. Recommandé aussi bien pour les grandes surfaces que les Spot-Repair.
Il possède d'excellentes propriétés de nivellement, sans affaissement ni absorption de par sa forte teneur en solides (74%).
Il peut être appliqué directement sur métal nu, poncé et dégraissé ainsi que sur des revêtements en cataphorèse, plastiques déjà apprêtés, acier galvanisé, bois, et fibre de verre. Peut être recouvert avec toutes les peintures standards, solvantées, a base d'eau, 1K et 2K.

N.B.: Les plastiques non apprêtés doivent être prétraités avec un primaire, le New Self Guide peut être appliqué directement sur les revêtements en cataphorèse après des tests d'adhérence.

	Instruction	
1.	Avant d'appliquer New Self Guide, la surface doit être complètement dégraissée avec Acrysol ou Panel Degreaser	
2.	Poncer avec soin la surface avec du papier abrasif : P240/P320 pour avoir une surface régulière et une meilleure adhérence aux substrats.	Ponçage manuel à sec ou à l'eau : P320 Ponceuse ou ponceuse orbitale : Disques P240/ P320
3.	Mélanger New Self Guide avec le durcisseur souhaité avec un ratio de 4:1 (% volume) ou 6:1 à la balance (g), à noter qu'un diluant est inutile !	<u>Volume (%):</u> 100% Apprêt (86767, etc.) 25% Durcisseur (86770, etc.) <u>Poids (g):</u> 100g Apprêt (86767, etc.) 17g Durcisseur (86770, etc.)
4	Appliquer 2-3 couches croisées en attendant 5 minutes entre chaque.	Buse sur pistolet 1.6-2.0 mm avec une pression de 2 -3 bars
5	Après application, attendre 10-15 minutes avant de mettre sous IR ou au four.	
6	Temps de séchage : 20° C (68° F) = 2-3 h, 60° C (140° F) = 10 min, IR = 10-15 min.	
7	Commencer à poncer après séchage et refroidissement avec du papier abrasif P400-P500.	Le ponçage manuel peut nécessiter un grain plus fin.
8	Peut être peint avec toutes les peintures à base d'eau et de solvants	

KENT

	PART NUMBERS	86767 New Self Guide Gris 86768 New Self Guide Noir 86769 New Self Guide Blanc 86770 Hardener 86771 Hardener Fast		**GRAVITE PISTOLET**	Ø 1,6 - 2,0 mm
	COMPOSITION	Résine acrylique		**ASPIRATION PISTOLET**	Ø 1,6 - 2,0 mm
	CONTENU SOLIDE	74,2%		**Pression de l'air**	2-3 bars
	C.O.V. Prêt à l'emploi	VOC (2004/42/CE IIB): ---------- (e-540g/L max) cont. 446 g/L		**Nb de couches**	2-3 crossing coats - wait time 5' - 6'
	PACKAGING	Apprêt – 3,75 L bidon Durcisseur – 1 L bidon		**EPAISSEUR FILM SEC**	80 - 120 microns
	COULEUR	Gris, noir, blanc		**EVAPORATION**	10' - 15'
g / L	**GRAVITE SPECIFIQUE**	1580 g ± 20 g/l gris 1460 g ± 20 g/l noir 1580 g ± 20 g/l blanc 1000 g ± 20 g/l Hardener		**SEC AU TOUCHER (20°C)**	15' - 20'
	RATIO MELANGE	4:1 (volume) 6:1 (poids)		**SEC AU TOUCHER (20°C)**	60' - 90'
	PRODUIT	***VOLUME (%)*** ***POIDS (g)*** 100% 100g		**PONCAGE**	@ 20°C (68°F) = 2-3 h @ 60°C (140°F) = 10' min @ IR = 10'-15' min
	DURCISSEUR	25% 17g		**TEMPS DE SECHAGE**	@ 20°C (68°F) = 2-3 h @ 60°C (140°F) = 10' min @ IR = 10'-15' min
	DILUANT	Aucun diluant nécessaire		**ROTO ORBITAL dry**	P400 - 500
	DUREE DU MELANGE (20°C)	2-3 heures		**PONCAGE MANUEL A L'EAU**	P400 - 500
	APPLICATION VISCOSITE	24"±5" Coupe Ford Ø 4 à 20°C		**PONCAGE MANUEL A SEC**	P400 - 600

Informations techniques

New Self Guide– toutes couleurs

Base :	Résine acrylique
Consistance :	Apprêt haut solide
Couleur :	Divers
Conservation :	24 mois
Code douane :	3208 1090
COV :	446 g/L max.540g/L

SELF GUIDE PRIMER FILLER EVO HARDENERS & THINNER

Base :	Mélange de solvants
Consistance :	liquide
Couleur :	transparente
Conservation :	24 mois
Code douane :	3208 1090

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587