Proseal 303

Produit d'étanchéité à base de MS Polymère, applicable au pinceau et au pistolet, développé pour l'étanchéité des joints de carrosserie, les revêtements insonorisants et la protection antigravillon du bas de caisse et des passages de roue. Compatible avec les principales peintures automobiles..

Caractéristiques & Avantages

- Sans isocyanate et sans solvant
- Viscosité moyenne à faible – reproduit la finition lisse OEM
- Bonne pulvérisation - facile à appliquer, pas ou peu de débordement
- Excellente structure de finition - procure une finition OEM
- Bonne vitesse de séchage et formation de peau - Permet une mise en peinture et une manipulation rapides
- Bonne adhérence de la peinture avec les techniques de pointe de peinture automobile

P/N	Product	S/C	Packaging
85473	Proseal 303 Beige	KPS303	Cartouche 290 ml
85119	Proseal 303 Noir	KPS 303B	Cartouche 290 ml
85616	Proseal 303 Gris	KPS 303G	Cartouche 290 m
84325	Multi Gun	KMG	1 unité
84788	Buses Multi Gun (extrusion cordon)		10 buses rondes et 10 buses rectangulaires
86667 I	Buses Ribbed Seam Nozzle		12 buses nervurées

Applications

KPS-303 a été développé pour répondre aux besoins des carrossiers de répliquer les finitions particulières utilisées par les constructeurs automobiles lors de la fabrication de véhicules. Utilisé avec le pistolet Multigun, une large variété de finition peut être obtenue pour obtenir les styles divers de Volkswagen, Citroën et grand nombre de véhicules.

Les zones d'application sont pour la plupart situées au niveau des panneaux avant et arrière ainsi que tourelles de suspension avant. La version noire est idéale pour les applications ne nécessitant pas de peinture ex bas de caisse et passage de roue. Proseal peut aussi servir de joint multiusage bien que sa viscosité soit plus faible que Proseal 404.

N.B. : Appliquer le système de peinture en suivant les conseils du fabricant de peinture. Un test de compatibilité est recommandé. KENT Epoxy Primer, KENT Graphene Primer ou KENT Ultrafill 3 peuvent être utilisés comme couche de protection avant la peinture (suivre les instructions de notre TDS).

Instructions

Nettoyer la surface avec KENT Acrysol ou Soft Surface Cleaner et laisser sécher.
Pulvériser Proseal 303 avec KENT Multi Gun tout en ajustant la pression au type d'application désirée (Cf. mode d'emploi du pistolet).
Peindre si nécessaire une fois la peau formée (env. 30 min en conditions standard) et ce dans les 4 heures. Si le délai est plus long il sera nécessaire de légèrement abraser le Proseal avant de peindre.

KENT

Informations techniques

Base:	Joint adhésif à base de MS Polymère
Consistance:	Joint lisse de faible/moyenne viscosité
Couleur:	Beige / Noir / Gris
Conservation:	18 mois
Code douane:	3214 10 01
COV:	32 g/l

Mécanisme de séchage:	Absorption d'humidité
Gravité spécifique :	1,6 g/ml
Viscosité :	Approx. 200 Pa.s
Formation de peau:	Env. 15 min (20^{0}C/50%RH)
Temps ouvert:	Env. 15 min (20^{0}C/50%RH)
Vitesse séchage@24h:	3 mm (20^{0}C/50%RH)
Shore A:	Env.50 (DIN 53505)
Changement de volume:	< 3 % (DIN52451)
Temp. d'application:	+ 5 à 35°C
Résistance temp.:	-40 à 120°C (Max 180^{0}C pendant 0.5 h)
Résistance initiale:	n/a **E**
Etirement à 100%:	1.4 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Résistance à la tension:	1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Elongation avant rupture:	150% (DIN53504 / ISO 37)
Contrainte cisaillement:	n/a
Propagation de déchirure:	n/a

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SRL Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 -1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com