



Plaz Tex Black

Tillader genskabelse af den støbte struktur på moderne plastikkofangere, instrumentborde og andre plastdele.



Egenskaber & Fordele

- Grov strukturmaling – 2 spraydyser til genskabelse af den ønskede OEM finish
- Velegnet til de fleste plasttyper – Alsidigt produkt
- Fremragende dækning med hvert eneste lag – Sparer tid og penge
- Kompatibel med de fleste førende laksystemer – Ingen klager

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86735	Plaz Tex Black	PTB	400ml aerosol

Anvendelse

Plaz Tex Black er udviklet specielt til genskabelse af plastikstruktur efter reparation. De to spraydyser gør det muligt at genskabe stort set alle typer finish, selv en vejrbidt plastflade kan blive flot, mat og sort igen. Produktet kan anvendes til kosmetiske reparationer på: kofangere, spoilere, luftindtag, skørter, spejlhuse, hjulkapsler, huller i instrumentborde, midterkonsoller, dørpaneler og pyntelister. Produktet kan også anvendes på metaldele.

Produkter vil typisk blive anvendt til plastreparationskunder, pladeværksteder, SMART repair specialister, brugtvoغنforhandlere, flådeværksteder.

Brugsanvisning

1. Emnets overflade renses grundigt først.
2. Efter valg af korrekt spraydyse, rystet spraydåsen grundigt.
3. Afdæk det omkringliggende område, hvis dette er nødvendigt.
4. Påfør tynde lag Plaz Tex med en afstand på 50-55 cm til emnet.
5. Lad emnet tørre 5-10 minutter mellem hvert lag.
6. Gentag punkt 3. og 4. indtil den ønskede finish er opnået.
7. Det vil være nødvendigt at udglatte kanterne omkring reparationen, for at udligne med den originale finish.
8. Vend spraydåsen på hovedet og spray efter brug, for at sikre at dysen ikke stopper til.

NB! Variation af påføringsafstanden vil give henholdsvis finere eller grovere tekstur.



Yderligere information

Tips

Rød Spraydyse – Grov finish

Sort Spraydyse – Finere finish

Teknisk information

Konsistens:	Aerosol, væske
Lugt:	Opløsningsmiddel
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 20 10
VOC:	575 g/l

Påføringsafstand:	Afhængigt af den ønskede finish
Tørretid	5 - 15 min. @ 20°C
Tør filmtykkelse:	40 – 70 micron
Dækning:	0.5 – 1.0 m ² pr. spraydåse
Antal lag:	Efter behov
Tørretid mellem lag:	5 - 15 min. @ 20°C
Temperaturresistens (min.):	-10°C
Temperaturresistens (maks.):	+50°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 09/09/2021