Graphene Primer Dark Grey & Grey

Graphene Primer protège parfaitement les surfaces contre la corrosion et avec une accroche extrêmement forte au fil des années.

Caractéristiques & Avantages

- Protection anticorrosion remarquable - +1750 heures de test au brouillard salin ASTM G 85
- Sans zinc - moins nocif pour l'environnement
- Accroche extrêmement forte aux surfaces métalliques - acier doux, aluminium, acier électrozingué, etc.
- Séchage extraordinairement rapide - peut être peint après 20 minutes
- Excellente flexibilité DIN EN ISO 6860 & ASTM D522 - pas de fissuration ni de délaminage du film de peinture
- Excellentes propriétés protectrices - le graphène prolonge considérablement la durée de vie du revêtement
- Propriétés anti-affaissement - pour atteindre des profondeurs de couche élevées

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86718	Graphene Primer Dark Grey	GP	500 ml
86919	Graphene Primer Grey	GPG	500 ml

Application

Graphene Primer est un primaire anticorrosion de grande qualité, spécialement formulé pour obtenir une meilleure résistance à la corrosion afin d'offrir une accroche exceptionnelle au substrat et une excellente compatibilité avec la dernière génération de peintures à base d'eau et à base de solvants. Graphene Primer peut être utilisé sur tous les types de surfaces métalliques, la plupart des plastiques rigides ainsi que sur la plupart des peintures et revêtements synthétiques. Il est mécaniquement robuste, flexible et procure une couche non réactive chimiquement qui restera imperméable aux influences externes. Résiste aux UV, peut être utilisé sous et sur les mastics, il peut aussi être soudé de manière standard ou par point.

Instructions

1. Nettoyer la zone à réparer avec KENT Acrysol. Veillez à ce que les surfaces soient totalement exemptes de graisse et de poussière et laissez-les sécher.
2. La surface doit être poncée avec un grain P240.
3. Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
4. Appliquer en couches légères à une distance de 15-20 cm
5. Appliquer autant de couches que nécessaire, attendre 5 - 10 min entre chaque couche.
6. Les étapes suivantes, y compris le ponçage, peuvent être effectuées dès 20 minutes après l'application de la couche finale en fonction de la température ambiante, de l'humidité et de la profondeur de la couche.

Informations Techniques

Apparence (Base) :	Un mélange de résines, de pigments, de graphène et de solides, d'agents plastifiants et thixotropes
Couleur :	Gris Foncé (RAL 7016) 86718 / Gris 86919
Consistance :	Aérosol, thixotropique
Conservation :	24 mois
Code douane :	3208 20 90
VOC:	647 g/l

Distance d'application :	15 - 20 cm
Temps de séchage :	15 - 20 minutes à 20° C selon épaisseur
Temps de séchage entre couche :	10 min, selon l'épaisseur de la couche et de la température
Test au brouillard salin :	1750 heures
Application températures:	+10 à +25° C

Non recommandé pour une utilisation sur des surfaces en plastique très flexibles

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com