



High Strength Tape Clear

En forstærket, stærk klæbende, klar, dobbeltklæbende tape med enestående vedhæftning på de fleste plasttyper og metaller.



Egenskaber & Fordele

- Enestående limegenskaber – Langtidsholdbar vedhæftning
- Så godt som usynlig efter montering Fremragende til kosmetisk montering og reparation
- God tilpasnings- og strækkevne – Ideel til visuelle og designmæssige opgaver
- UV- og temperaturrestant – Fremragende vejrræsistens
- Støjdæmpende – Giver god akustisk isolering i glasvægge
- Praktisk slip-let dækfilm - Brugervenlig

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Dimensioner |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------|
| 86578 | High Strength Tape Clear | HSTC | 6 mm x 5 m rulle |
| 86579 | High Strength Tape Clear | HSTC | 12 mm x 5 m rulle |
| 86582 | High Strength Tape Clear | HSTC | 12 mm x 10 m rulle |
| 86580 | High Strength Tape Clear | HSTC | 19 mm x 5 m rulle |
| 86581 | High Strength Tape Clear | HSTC | 25 mm x 5 m rulle |

Anvendelse

Fremragende vedhæftning på en lang række materialer, inklusiv glas, metal og keramiske overflader. HST Clear er ekstremt resistent overfor opløsningsmidler, kemikalier, UV og varme.

Kofangerindlæg, plastikpyntelister på biler, værkstedsskilte, sideskørter og spoiler kits, dæksler i plexiglas, for-, bag- og sidelygteglas, pyntelister og gummilister på soltag.

Glasdele på komponenter, glasvægge, sikkerhedsglaslaminering, gennemsigtige skilte, bad- og brusekabine beslag, visuel kommunikation, diverse komponenter, og limning af polycarbonat.

Brugsanvisning

1. Alle overflader skal være helt rene, tørre og fri for forurening. Vær specielt opmærksom på rester af slipmiddel på støbte plastkomponenter.
2. Læg et ensartet pres for at skabe god kontakt mellem lim og overflade.
3. Vedhæftningen mellem materiale og tape øges over tid, typisk opnås endelig limstyrke efter 72 timer.

Anvendelsestemperaturen bør være mellem 16°C og 50°C. Hvis øget vedhæftning er nødvendig, anvendes KENT Tigher Bond Primer (se teknisk datablad for produktet).



Teknisk information

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Tape: | Klar akrylmasse |
| Limlag: | Stærk klæbende akryllim |
| Farve: | Klar |
| Længde: | 5 til 10 meter |
| Bredde: | 6 til 25 mm |
| Tykkelse: | 1 mm uden dækfilm |
| Tæthed | 900 kg/m ³ |
| Lagerholdbarhed: | 12 måneder |
| Toldtarifnummer: | 39191039 |
| VOC: | 0 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 90° afskrælningsstyrke: | Glass: 22 N/cm (ASTM D3330) Aluminium: 40 N/cm (ASTM D3330) Rustfrit stål: 18 N/cm (ASTM D3330) PMMA: 20 N/cm (ASTM D3330) |
| Dynamisk trækstyrke: | Rustfrit stål: 2.2 kg/cm ² (ASTM D1002) |
| Statisk forskydningsstyrke: | Rustfrit stål: består og overskrider 7 dage med 1 kg uden nogen bevægelse (ASTM D3654) |
| Trækvedhæfningsstyrke: | Aluminium: 6.6 kg/cm ² (ASTM D897) |
| Slagresistens: | Tilfredsstillende (i henhold til ETA Guideline 003 og NF P 24-802-1) |
| Servicetemperatur: | -35 til +120° C |
| Anvendelsestemperatur: | +16 til +50° C |
| Lydisolering: | Meget god (R index 30 dB i henhold til NF EN ISO 10140-2) |
| Transparens: | Dis: ekstremt lav (1 %) Gulningsindex: ekstremt lav (0.4) Lysgennemskinelighed: ekstremt høj (92.7 %) |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 01/11/2017