



Primer DC

Primaire de prétraitement pour améliorer l'adhérence des adhésifs et mastics à base de MS-Polymère sur les surfaces poreuses.



Caractéristiques & Avantages

- Améliore l'adhérence sur surfaces poreuses – idéal pour le bois, le ciment, le béton, etc.
- Fixe les particules de poussière sur la surface poreuse de façon à ce qu'elle ne soit plus poussiéreuse

P/N	Product	S/C	Packaging
86532	Primer DC	KPDC	Bouteille 800 g

Applications

Primer DC est utilisé pour le prétraitement des substrats minéraux tels que la maçonnerie, le béton et le béton léger ainsi que les substrats en bois (comme les joints des points de navire en teck).

Lorsque Primer DC est appliqué sur des substrats de couleur claire (par exemple sur la pierre naturelle), bien que le primaire soit fondamentalement transparent, une couleur/ombre sombre peut apparaître.

Non recommandé pour les endroits soumis à une immersion continue dans l'eau continue ni pour les substrats en PP, PE, téflon, néoprène et bitume.

Instructions

1. Poncer ou brosser le substrat avant d'appliquer Primer DC.
2. S'assurer que les substrats sont propres, durs, secs, exempts de poussière et de graisse en utilisant KENT Soft Surface Cleaner.
3. Verser la quantité nécessaire de Primer DC pouvant être utilisée pendant 30 minutes dans un récipient propre et refermer immédiatement la bouteille.
4. Avec un pinceau propre, appliquer KENT Primer DC sur la surface en une couche ou un film uniforme. La température d'application doit être comprise entre 5°C et 30°C. Laisser le primaire sécher pendant au moins 20 minutes.
5. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le collage est effectué dans les 6 heures suivant l'application du primaire, par conséquent ne pas appliquer plus de KENT Primer DC que ce qui peut être collé dans ce laps de temps.



Informations techniques

Base :	Epoxy
Consistance :	Liquide
Couleur :	Transparent
Conservation :	6 mois
Code douane :	39095090
VOC :	665 g/l

Temps d'utilisation :	30 minutes
Temps de séchage :	20 minutes
Temps ouvert :	6 heures
Couverture :	3-5 m ² /l
Temp. d'application :	+5°C à +30°C
Gravité spécifique:	0.94 g/ml



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret

TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras

Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53

www.kenteurope.com