KENT

Graphene Primer

Graphene Primer protegge in modo totale le superfici dalle corrosione creando inoltre un'adesione eccezionale per diversi anni.

Caratteristiche & Vantaggi

- Resistenza alla corrosione fino a 4 volte superiore – Crea una barriera di nanoparticelle di grafene
- Impressionante protezione dalla corrosione – Oltre 1750 ore in base al test ASTM G 85
- Senza zinco – Meno dannoso verso l'ambiente rispetto allo zinco
- Eccezionale adesione alle superfici metalliche - Acciaio tenero, alluminio, acciaio galvanizzato, ecc…
- Rapidissima essiccazione – Sovraverniciabile dopo 20 minuti
- Eccellente flerssibilità DIN EN ISO 6860 & ASTM D522 – Nessuna crepa né delaminazione della vernice
- Eccellente barriera protettiva – Il Graphene allunga enormemente la durata della protezione
- Non cola – Si possono fare spessori elevati

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86718	Graphene Primer	GP	500 ml

Applicazioni

Graphene Primer è un primer anticorrosione di alta qualità, formulato in particolare per fornire la migliore resistenza alla corrosione unita ad una eccezionale adesione ai substrati e ad un'eccellente compatibilità sia con le vernici base solvente che con quelle base acqua di ultima generazione. Graphene Primer può essere applicato su tutti i tipi di superfici metalliche, la maggior parte delle plastiche rigide, vernici sintetiche e rivestimenti.

N.B.: Non utilizzare su plastiche molto flessibili/plasticizzanti.

Istruzioni per l'uso

1. Pulire l'area da trattare con KENT Acrysol.
2. La superficie deve essere carteggiata con abrasivo P240.
3. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
4. Applicare mani leggere tenendosi ad una distanza di 15 – 20 cm, applicare tante mani quante ne servono con un intervallo di circa 10 minuti tra una mano e l'altra.
5. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare per pulire il beccuccio.
6. Prima di eseguire qualunque operazione, compresa la carteggiatura, lasciare trascorrere almeno 20 minuti dall'applicazione dell'ultima mano, in funzione della temperatura ambiente, umidità e spessore delle mani.

KENT

Informazioni Tecniche

Aspetto [Base]:	Liquido grigio scuro con il caretteristico odore del solvente delle vernici
Colore:	Grigio antracite, RAL7016
Consistenza:	Spray tissotropico
Conservazione:	24 mesi
Codice doganale:	3208 20 90
VOC:	647 g/l

Pot life:	Non applicabile
Miscelazione:	Non applicabile
Diluizione:	Non applicabile
Peso specifico:	1.105 – 1.18 nominale @20° C [Grigio].
Essiccazione:	15 - 20 minuti a 20° C in funzione dello spessore
Spessore del film essiccato:	30µm per mani leggere– 60µm mani cariche
Appassimento tra le mani:	5 - 10 min, in funzione dello spessore e temperatura
Fuori polvere:	5 minuti
Resistenza alla temperatura:	+80° C
Temperatura di applicazione:	da +10 a +25° C
Distanza di applicazione:	15 - 20 cm

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com