



Assembly Adhesive

En hurtigt hærdende, 1K lim baseret på Silyl Modifieret Polymer (SMP) teknologi, specielt udviklet til limopgaver i yacht- og bådbygningsbranchen. Den lange åbningstid gør produktet specielt velegnet til større dele eller hvor der er større mellemrum der skal fyldes.



Egenskaber & Fordele

- Lang åbningstid – Ideel til samling af større komponenter
- Indeholder ingen opløsningsmidler eller isocyanater – Ingen giftstoffer, sikker i brug
- Højkvalitets marineprodukt – Lang resistens mod både fersk- og saltvand
- Én-komponent – Specialværktøj er ikke nødvendigt
- Fremragende vedhæftning – Primer er ikke nødvendig



No. 2690

Varenr.	Produkt	Farve	Lagernr.	Emballage
84501	Assembly Adhesive	Hvid	CAWL	290 ml patron
84502	Assembly Adhesive	Sort	CABL	290 ml patron
84535	Assembly Adhesive	Sort	CABLS	600 ml patron

Anvendelse

Specielt udviklet til limning og forsegling af marine applikationer, hvor der stilles store krav til vedhæftning og elasticitet, f.eks. ved limning af dæksbelægning, luger og køjer. Limning og forsegling af dæksbeslag samt dæk/skrog samlinger. Produktet er kompatibelt med de fleste industrielle maling- og laksystemer, både alkydhapiks og dispersionsbaseret.

KENT Assembly Adhesive har en fremragende vedhæftning uden primer på rene, tørre, støv- og fedtfri overflader af aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, zink, kobber, messing, pulverlakeret metal, de fleste lakerede metaloverflader, glas, PVC, polyester (GRP), malet og lakeret træ, etc.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med Soft Surface Cleaner og lad tørre.
2. Påfør Assembly Adhesive. Normalt anbefales et lag på 2 mm. Anvendes produktet til forsegling, bør produktet bearbejdes og gattes inden for 20 minutter. Anvendes produktet til limning bør emnerne samles inden for 45 minutter. Limlag på minimum 2 mm anbefales altid.
3. Kan overmales efter behov, når limen har trukket skind (ca. 10-15 minutter afhængigt af luftfugtighed og rumtemperatur). Bedste resultat opnås ved overmaling inden for 4 timer.



Teknisk information

Base:	MS Polymer
Konsistens:	Glat pasta
Farve:	Fås i hvid og sort
Lagerholdbarhed:	18 måneder – patron 12 måneder – pose
Toldtarifnummer:	3214 90 90
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Fugt	Green strength:	300 Pa (Physica rheometer MC100)
Vægtfylde:	1.4 g/ml	Trækstyrke (100%):	2.0 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Skinddannelse:	15 min. (20°C/50%RH)	Trækstyrke (ved brud):	3.0 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Åbningstid:	< 35 min. (20°C/50%RH)	Forlængelse ved brud:	225 % (DIN 53504/ISO 37)
Hærdning @ 24 timer:	3 mm (20°C/50%RH)	Forskydningsspænding:	2.5 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)
Shore A:	55 (DIN 53505)	Rivstyrke:	15 N/mm (DIN 53515/ISO 34)
Volumenændring:	<3% (DIN 52451)	Fyldevne:	Min. 2 mm / Max. 2 cm (brug bagfilm ved mere end 1 cm mellemrum)
Anvendelsestemp.:	+5°C til +35°C	Opbevaring:	Opbevares tørt og ved temperaturer mellem +5°C og +30°C
Temp.resistens:	-40°C til +100°C	Certificering:	EC Type examination certificate Floor coverings – Notified body 2690 – Marine Equipment Directive 2014/90/EU



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 30/03/2022