



Ultra Multi Fibre

Ultra Multi Fibre tilbyder den mest sikre arbejdsgang, selv med tykkere lag, og giver en enestående fin overfladefinish med øget mekanisk styrke.



Egenskaber & Fordele

- Højeste fyldevne med fineste finish - Kan glattes mens den lufttørres og påføres i lag med op til 4 mm tykkelse
- Super let spartelmasse med glasfibre - Øget mekanisk styrke i det reparerede element
- Kan anvendes direkte under primer - Alsidig produkt uden behov for finspartel
- Høj dimensional stabilitet - Let at modellere på svære former uden at efterlade huller
- Høj overfladekompatibilitet - Kan anvendes på stål, aluminium, galvaniserede og GFPR overflader

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86940	Ultra Multi Fibre – Gul	PULFF	1 liter dåse

Anvendelse

Ultra Multi Fibre er specielt udviklet til reparation af kraftigt skadede overflader der kræver en fin finish. Den enestående dimensionale stabilitet tillader bearbejdning og formning på svære lodrette og kurvede overflader. Den forbedrede overfladevedhæftning på alle metalliske overflader så som stål, galvaniseret stål, men også GFPR. Forstærker strukturen på den skadede overflade og øger mekanisk styrke på materialet. Spartelmassen kan påføres i flere lag op til en tykkelse på 4 mm, og glattes under hærdeprocessen, hvilket giver mulighed for brug af fint sandpapir. Uden brug af finspartel kan Ultra Multiple Fibre overlakeres med det samme med de mest almindelige primere. Alle spartelmasser fra KENT kan også anvendes på el- og hybridbiler.

Brugsanvisning

1. Underlaget skal være bærende, slebet, rengjort, tørt og fri for aflejringer.
2. Bland spartelmasse grundigt med 2-3% BPO hærder beregnet på vægt indtil massen er homogen og samme farve.
3. Blandingen har en åbnings tid på ca. 3 til 5 minutter ved 20°C.
4. Efter 16 til 30 minutter kan spartelmassen slibes: manuel / håndslibning med korn P120-P320. Hærdeprocessen fremskyndes af varme og forsinkes af kulde, det anbefales ikke at anvende produktet ved temperaturer under 15°C.

Yderligere information

Tips & Tricks

Når den påførte spartelmasse begynder at hærde, kan den udglattes yderligere med en spatel.



Teknisk information

Generel information:

Konsistens:	Glat pasta der ikke synker
Base:	Polyester
Farve:	Gul
Lugt:	Opløsningsmiddel
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	32141010
VOC:	250 g/l
Tilbehør:	Spatel og hærder i låget på dåsen

Opløselig i vand:	Nej
Åbningstid:	3-5 min.
Tørretid:	16-30 min. @ 20°C, 5 min. IR kortbølge v/ afstand 80 cm, maks. temp. 80°C eller IR enhedens specielle tørreprogram
Tør lagtykkelse:	Maks. 6 mm
Vådt-i-vådt:	Nej
Shore D hårdhed:	77 (24 h/20°C)
Vægtfylde:	1,1 g/ml
Anvendelsestemperatur:	Min. +10°C
Anvendelsestemperatur:	Maks. +30°C
Temperaturresistens:	Min. -20°C
Temperaturresistens:	Maks. +80°C
Tørstofindhold:	93-94 vægt.% (Komp. A+B)

Brug af for meget hærder kan medføre misfarvning af topcoat. Produktet bør ikke anvendes på termoplastiske dele, specielt PP, PE, PTFE, wash primer, 1K akryl eller nitrocellulose produkter



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kent europe.com

Rev: 26/05/2021