



# Ultra Flex

En 2K polyester filler til udfyldning af små ujævnheder og ridser i autoplast.



## Egenskaber & Fordele

- Yderst elastisk, alsidig filler specielt udviklet til plastmaterialer, inklusiv polypropylen - Let at påføre og forme
- Filler kan slibes helt fint til en næsten ikke-eksisterende film - Giver en glat samling mellem overflade og filler
- Blød og let at slibe - Giver ikke efter og tilstopper ikke slibepapiret
- Kan overlakeres med de fleste primere / laksystemer - Ingen klager

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86957	Ultra Flex – Mørk Grå	PURENE	1 kg dåse

## Anvendelse

KENT Ultra Flex er fremstillet under vakuum for at give en ultra glat overfladefinish, og er lavet af bløde resiner, hvilket gør den let at slibe med god fleksibilitet.

KENT Ultra Flex anvendes til udfyldning af huller og ujævnheder på plastflader. Produktet er ideel til synlige reparationer på steder som kølerhjelm eller tag, og kan anvendes som en spartelmasse eller fin filler. Ultra Flex Filler 2 hæfter også på metalflader, inklusiv stål, galvaniseret stål og aluminium, såvel som polyesterflader.

## Brugsanvisning

1. Rust fjernes fra overfladen, og overfladen skal være tør, støvfri og mætteret. Alle lag af gammel uhærdet lak og termoplastisk akryllak skal fjernes. Overfladen forberedes med P120-180 afhængigt af plastfladens hårdhed, P180-240 på aluminium og P180-P320 slibesvamp på galvaniserede overflader.
2. Brug altid handsker for at undgå fedtede fingre på overfladen.
3. Brug altid Panel Degreaser for at fjerne al overfladeforurening.
4. Brug altid en Mixing Pallet, dette minimerer risikoen for luftbobler og forurening fra andre produkter.
5. Tilsæt 2-3 dele rød hærder til 100 dele filler.
6. Bland komponenterne indtil en homogen farve er opnået. Blandingen har en åbningstid på 4-5 minutter ved 20°C.
7. Efter ca. 20 minutter vil den hærdede filler være slibbar, manuelt eller med maskine. Bedste resultat opnås med P150-P320.
8. Hærdeprocessen kan fremskyndes med varme og forsinkes med kulde. Temperaturer under 15°C frarådes.
9. Brug KENT Spray Guide for at efterse for fejl i det færdige arbejde.



## Teknisk information

### Generel information:

<b>Konsistens:</b>	Glat pasta der ikke synker
<b>Base:</b>	Polyester
<b>Farve:</b>	Mørk grå
<b>Lugt:</b>	Opløsningsmiddel
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	32141010
<b>VOC:</b>	250 g/l
<b>Tilbehør:</b>	Spatel og hærder i låget på dåsen

---

<b>Blandingsforhold:</b>	100:2-3
<b>Åbningstid:</b>	3-5 min.
<b>Tørretid:</b>	20-30 min.
<b>Tør lagtykkelse:</b>	Maks. 4 mm
<b>Vådt-i-vådt:</b>	Nej
<b>Shore D hårdhed:</b>	84 (24 h/20°C)
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Min. +10°C
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Maks. +30°C
<b>Temperaturresistens:</b>	Min. -20°C
<b>Temperaturresistens:</b>	Maks. +80°C
<b>Tørstofindhold:</b>	96-97 vægt.% (Komp. A+B)

Produktet bør ikke anvendes på termoplastiske dele, specielt PP, PE, PTFE, wash primer, 1K akryl eller nitrocellulose produkter.



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

Rev: 26/05/2021