



# Ultra Plastic

En 2K filler med gode fyldegenskaber. Synker ikke. Produktet har fremragende vedhæftning på en lang række overflader, men er specielt udviklet til plastik.



## Egenskaber & Fordele

- Ensartet, cremet konsistens - Intet spild, sviner ikke
- Gode fyldegenskaber - Synker ikke – Kan fylde større områder i en arbejdsgang
- Hærder hurtigt - Hurtig arbejdsgang
- Let at slibe - Sikrer en fin, glat finish
- God vedhæftning på plastik og metal - Reparationen slipper ikke overfladen
- Resistent overfor benzin, vand, mineralske olier og opløsningsmidler - Giver en holdbar og slidstærk reparation efter hærkning

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86958	Ultra Plastic – Hvid/Grå	PUPB21	1000 ml dåse

## Anvendelse

KENT Plastic Filler er udviklet til det professionelle pladeværksted til udjævning af buler, ridser og trykskader på plastdele og til at opnå en fremragende finish på plastikreparationer.

Produktet er velegnet til udfyldning på ca. 5-10 mm (afhængigt af områdets størrelse).

Brug altid en Mixing Pallet, for at minimere risikoen for indtrængende luft og urenheder fra andre produkter. Brug KENT Spray Guide for at efterse for fejl i det færdige arbejde.

## Brugsanvisning

1. Rens overfladen grundigt med KENT Plastic Prep (KPP). Sørg for at alle belægninger er fjernet.
2. Tilsæt 1-4 gram (1-4%) rød hærder til 100 gram beige filler (4-5 cm hærder fra tuben svarer til 1 gram) på en mixing pallet.
3. Bland med en spatel med 8-tals bevægelser indtil massen er ensartet lyserød. Der kan arbejdes med blandingen i 2 til 6 minutter afhængigt af rumtemperatur.
4. Påfør massen på overfladen med en spatel.
5. Efter 15 til 30 minutter (afhængigt af rumtemperatur) kan den hærdede filler slibes.
6. Produktet er kompatibelt med alle førende laksystemer.



## Teknisk information

### Generel information:

<b>Konsistens:</b>	Glat pasta der ikke synker
<b>Base:</b>	Polyester
<b>Farve:</b>	Hvid / Grå
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk peroxid
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	32141090
<b>VOC:</b>	150 g/l
<b>Tilbehør:</b>	Spatel og hærdere i låget på dåsen

---

<b>Blandingsforhold:</b>	98% filler / 2 % hærdere
<b>Åbningstid:</b>	4-5 min.
<b>Tørretid:</b>	15-30 min.
<b>Vådt-i-vådt:</b>	Nej
<b>Shore D hårdhed:</b>	79-80 (24 h/20°C)
<b>Vægtfylde:</b>	2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Min. +15°C
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Maks. +30°C
<b>Temperaturresistens:</b>	Min. -20°C
<b>Temperaturresistens:</b>	Maks. +100°C



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

#### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kent europe.com](mailto:kentsales.denmark@kent europe.com)

Rev: 09/06/2021