



Ultra Fibre

Spachtelmasse mit Glasfasern zur Verstärkung von verschiedenen Oberflächen.



Eigenschaften & Vorteile

- Gute Haftung auf vielen Oberflächen – durch die nicht absackende Formulierung kann die Spachtelmasse auch in dickeren Schichten aufgetragen werden
- Entwickelt zur Anwendung auf Stahl, Aluminium, GFK und Carbon-Oberflächen – kann zur Verstärkung von beschädigten Oberflächen verwendet werden
- Leicht schleifbar, manuell oder maschinell, sogar mit feineren Körnungen P120-P150 – das Schleifpapier setzt sich nicht zu
- Kann mit allen gängigen Beschichtungen und Lacksystemen überlackiert werden – bedenkenlos einsetzbar

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86959	Ultra Fibre	PUFB21	1840 g Dose inkl. Härter

Anwendungsbereiche

KENT Ultra Fibre wird unter Vakuum hergestellt, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Die Spachtelmasse enthält weiche Harze wodurch sie leicht schleifbar ist und eine hohe Flexibilität hat. Ultra Fibre ist ideal geeignet zur Anwendung in sichtbaren Bereichen wie z. B. an der Motorhaube oder am Dach.

Ultra Fibre kann zum Auffüllen von Unebenheiten und Dellen auf Stahl, Aluminium, GFK, Carbon oder Originallackierungen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche muss entrostet, entfettet, trocken, staubfrei und angeschliffen sein.
2. Alle vorherigen Beschichtungen, sowohl ungehärtete Lacke als auch thermoplastische Acryllacke müssen entfernt werden.
3. Die Spachtelmasse sorgfältig mit 2-3 % Härter (nach Gewicht) mischen, bis die Masse eine homogene Farbe aufweist.
4. Tragen Sie die fertig angemischte Spachtelmasse innerhalb der Topfzeit von 3-5 min (bei 20° C) auf.
5. Nach 16 bis 30 min ist die ausgehärtete Spachtelmasse schleifbar, Trockenschliff manuell oder maschinell mit Körnung P120 bis P320.

Hinweise & Tipps

Der Aushärtungsprozess wird durch Hitze beschleunigt und durch Kälte verzögert. Es wird nicht empfohlen, das Produkt bei Temperaturen unter 10° C zu verwenden. Tragen Sie bei der Verarbeitung immer Handschuhe, um fettige Fingerabdrücke auf dem Fahrzeuge zu vermeiden. Verwenden Sie zum Anmischen eine Mischpalette, um das Risiko von Lufteinschlüssen oder Kontamination von anderen Produkten zu minimieren.



Technische Informationen

Allgemeine Informationen

Konsistenz:	glatte Paste
Basis:	Polyester
Farbe:	blau
Geruch:	nach Lösungsmitteln
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 10
VOC:	203 g/l
Mitgeliefertes Zubehör:	Spachtel im Deckel und Härter

Topfzeit:	3-5 min
Mischungsverhältnis:	100:2-3
Löslichkeit in Wasser:	nein
Trocknungszeit:	16 – 30 min, 5 min IR-Trocknung Kurzwellen aus einer Entfernung von 80 cm oder spezielles Trocknungsprogramm des Infrarot-Trockners
Nass-in-nass:	nein
Härte Shore D:	82 (24 Std./20° C)
Spezifische Dichte:	1,75 g/ml
Anwendungstemperatur:	10° C bis 30° C
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +80° C
Feststoffgehalt:	94-95 Gew.% (Komponente A+B)
Maximale Schichtstärke (trocken):	5 mm



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 224, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.