

2K MS Sealer

Hurtigt hærdende, fleksibel 2K MS Polymer lim og sealer med fremragende vedhæftning på de fleste materialer.



Egenskaber & Fordele

- 1:1 blandingsforhold i 2K universalpatron med statisk blandespids - Let at bruge med standard håndpistol
- Fleksibel efter fuld hærdning - Vibrationsresistent
- Kan påføres på våde overflader, vådt i vådt - Kan overmales med de fleste typer maling
- Fremragende vedhæftningsevne - På metal, glas, plastik, lak, primede overflader, træ, beton, mineralbaserede overflader
- Fylder store mellemrum - Op til 40 mm
- Ingen isocyanater, ingen opløsningsmidler, ingen silikone - Sikker i brug

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86620	2K MS Sealer Grey	MS2KG	250 ml uTAH patron med blandespids
85249	Mixer Nozzles	MS2KN	6 stk. i pose

Anvendelse

Permanent elastisk samling og forsegling til brug i auto pladeværksteder, busser, biler, både og almindelige industrikonstruktioner. Ideel til strukturel samling af metal, komposit, plastik og keramik, hvor høj slagstyrke er nødvendig. Sealer til våde overflader – Vandresistent anvendelse. Velegnet til udfyldning og samling af samlinger, sømme og mellemrum.

Air Condition, udstyrskonstruktion, plastikteknologi. Almindeligt og underjordisk entreprenørarbejde, bygge- og anlægsarbejde, bygningsarbejde.

NB! Etch primere må ikke anvendes over på dette produkt. KENT Etch Primer kan anvendes.

Brugsanvisning

1. Rengør og affedt overfladen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
2. Afbalancer patronen.
3. Montér blandespidsen på patronen. Tryk de første 2-3 cm produkt ud og kassér dette (for at sikre en jævn blanding hele vejen).
4. Påfør KENT 2K MS Sealer med hånd-, batteri- eller pneumatisk pistol (2,5 bar), indvendigt stempel er at fortrække.
5. Hvis det er nødvendigt, kan overfladen gattes med en spatel.
6. Produktets påføringstykkelse afhænger af opgaven.
7. Delene samles indenfor maks. 10 minutter.
8. Hærdetiden afhænger af mængden af anvendt produkt samt temperaturen.
9. Kan håndteres efter 7-10 minutter.

NB! Påfør altid KENT 2K MS Sealer i perler på hele overfladen og forel for at sikre 100% dækning.



Teknisk information

Base:	MS Polymer
Konsistens:	Glat pasta
Farve:	Grå
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	3214 1010
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Fugt	Trækstyrke (100%):	2.0 MPa (DIN 53504)
Blandingsforhold:	1:1	Forlængelse ved brud:	500% (DIN 53504)
Vægtfylde - part A:	1.38 g/ml +/-0.03 g/ml	Forskydningsspænding:	1.8 MPa (ASTM D1002)
Vægtfylde - part B:	1.31 g/ml +/-0.03 g/ml	Fyldevne:	Min. 2 mm / Maks. 4 cm (brug fugebånd ved mere end 4 cm mellemrum)
Viskositet:	1,400,000 cps (shear rate 1s ⁻¹)		
Åbningstid:	<10 min (23°C / 50%RH)		
Fuldt hærdet:	3 - 4 hours (23°C / 50%RH)		
Shore A:	45 (DIN 53505)		
Volumenændring:	Ca. 8%		
Anvendelsestemp.:	+5°C til +40°C		
Temp.resistens:	-40°C til 90°C (op til 120°C i 2 timer)		



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 30/06/2021