



Ultra Multi

Ultra Multi est un mastic polyvalent pour presque tous les travaux de remplissage. Son application facile et ses bonnes propriétés de remplissage en font le compagnon idéal pour les travaux.



Caractéristiques & Avantages

- Aucun résidu sur le dessus - maintient toujours une viscosité optimale sans mélanger le produit.
- Utilisation multifonctionnelle - peut être utilisé sur diverses surfaces et types de véhicules tels que les véhicules électriques et les hybrides.
- Thixotropie élevée - très bonnes propriétés de mise en forme dans toutes les épaisseurs requises.
- Bonne ponçabilité supérieure à la moyenne - commencer le ponçage avec un grain plus fin, gain de temps et réduction des matériaux.
- Bonne aptitude à l'étalement - peut aussi bien être travaillé sur des surfaces plus grandes que plus petites

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86942	Ultra Multi	PMPF	Pot 1,8 Kg
86945	Ultra Multi	PMPFC	Cartouche 1,5 Kg

Application

Ultra Multi est un produit polyvalent de haute qualité et la solution aux exigences modernes de l'application du mastic. Sa formulation spéciale rend inutile tout mélange préalable et garantit une viscosité constante et optimale du produit. Adapté aux matériaux de construction modernes et conventionnels, Ultra Multi offre des propriétés d'adhérence améliorées sur l'aluminium, l'acier, l'acier galvanisé et les plastiques renforcés de fibres de verre ou les stratifiés en polyester. Ses propriétés de remplissage conviennent aux travaux de remplissage moyen et léger sur des surfaces petites ou grandes, sa structure superficielle fine lui permet également d'être utilisé comme mastic fin.

Instructions

1. Le support doit être robuste, poncé, propre, sec et exempt de résidus.
2. Bien mélanger le mastic avec 2 à 3 % de durcisseur BPO en poids jusqu'à l'obtention d'une teinte homogène.
3. Le mélange a une durée de vie d'environ 3 à 5 minutes à 20 ° C.
4. Après 20 minutes, le mastic de carrosserie peut être poncé : ponçage à sec manuel/machine utiliser P120/P320. Le processus de durcissement est accéléré par la chaleur et retardé par le froid, il n'est pas recommandé de l'utiliser en dessous de 10 ° C.

Informations complémentaires

Conseils & Astuces

Pour les couches plus épaisses, appliquer Ultra Multi en plusieurs couches.



Informations techniques

Consistance :	Pâte lisse sans affaissement
Matériau de base :	Polyester
Couleur :	Beige
Odeur :	Solvant
Conservation :	12 mois
Accessoires :	Spatule dans le couvercle et durcisseur
Code douane :	32141010
COV :	250 g/l
Pièces par unité :	1

Solubilité dans l'eau :	Non
Temps ouvert :	3-5 min
Temps de séchage :	20 min à 20° C, 5 minutes, ondes courtes distance 80 cm, temp. max. 80° C ou par programme spécial de séchage de l'unité IR
Epaisseur du film sec :	max. 4 mm.
Mouillé sur mouillé :	Non
Dureté Shore D :	84 (24 h/20° C)
Gravité spécifique :	1.87 g/ml
Temp. d'application (min.) :	10° C
Temp. d'application (max.) :	30° C
Résistance température (max.) :	80° C
Résistance température (min.) :	-20° C
Contenance en solide :	96-97% du poids (composants. A+B)

L'utilisation d'une trop grande quantité de durcisseur peut entraîner une décoloration de la couche de finition. Il n'est pas recommandé d'utiliser le mastic en dessous de 10° C. Ne pas utiliser sur : Pièces thermoplastiques, notamment PP, PE, PTFE, primaires anticorrosion, produits acryliques ou nitrocellulosiques 1K.



FDS disponible sur www.kent europe.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kent europe.com

© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 -1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kent europe.com