



Ultra Plastic

Ultra Plastic est un mastic bicomposant qui présente des caractéristiques élevées de remplissage et de non-affaissement, possède une excellente adhérence sur une variété de substrats, mais il est spécialement conçu pour les plastiques.

Caractéristiques & Avantages



- Consistance uniforme, fine et crémeuse - Peut être appliquée avec un minimum de gaspillage
- Propriétés de remplissage et d'antiaffaissement élevées - Peut remplir de grandes surfaces en une seule opération
- Durcissement rapide - Améliore le rendement en atelier
- Excellente ponçabilité - Assure une finition fine et lisse
- Bonne adhérence sur le plastique et le métal - La réparation ne se délamina pas du substrat
- Résistant au carburant, à l'eau, aux huiles minérales et aux solvants - Excellente durabilité une fois durci.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86958	Ultra plastic	PUPB21	Pot 1Kg

Application

KENT Ultra Plastic est utilisé par les professionnels de la carrosserie pour niveler les bosses, les rayures et les enfoncements sur les plastiques automobiles et pour fournir une excellente finition aux réparations en plastique ;Convient pour remplir des couches de 5 à 10 mm d'épaisseur (selon la taille de la zone).Toujours porter des gants pour éviter le contact des doigts gras sur le véhicule - ceux-ci ne sont pas toujours éliminés par les dégraissants. Toujours utiliser une palette de mélange, cela minimise l'inclusion d'air et réduit le risque de contamination par d'autres produits. Panel Degreaser doit toujours être utilisées pour éliminer la contamination de surface. Utiliser KENT Spray Guide pour détecter les imperfections dans le travail final.

Instructions

1. Nettoyer soigneusement la surface avec KENT Plastic Prep (KPP), en s'assurant que tous les autres revêtements aient été enlevés.
2. Ajouter 1 à 4 g (1 - 4%) de durcisseur rouge à 100 g de mastic (4 à 5 cm de pâte pressée hors du tube correspondent à 1 g) sur une palette de mélange.
3. Mélanger les deux composés avec une spatule en effectuant un mouvement de balayage en forme de huit jusqu'à l'obtention d'une couleur rosée uniforme. Le mélange peut être travaillé pendant 2 à 6 minutes selon la température ambiante.
4. Appliquer le mélange sur la surface à l'aide de la spatule.
5. Après 15 à 30 minutes (selon la température ambiante), le mastic durci peut être poncé.
6. Compatible avec tous les principaux systèmes de peinture de retouche automobile.



Informations techniques

Consistance :	Pâte lisse sans affaissement
Matériau de base :	Polyester
Couleur :	Blanc / Gris
Odeur :	Caractéristique de peroxyde
Conservation :	12 mois
Accessoires :	Spatule dans le couvercle et durcisseur
Code douane :	32141090
COV :	150 g/l
Pièces par unité :	1

Ratio de mélange :	98% mastic / 2 % Durcisseur
Durée de vie du mélange :	4 – 5 min
Temps ouvert :	approx 3 min
Temps de séchage :	15 - 30 min
Mouillé sur mouillé :	Non
Dureté Shore D :	79-80
Gravité spécifique :	2 g/cm ³
Temp. d'application (min.) :	15 ° C
Temp. d'application (max.) :	30 ° C
Résistance température (max.) :	100 ° C
Résistance température (min.) :	-20 ° C



FDS disponible sur www.kent europe.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kent europe.com

© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 -1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53

www.kent europe.com