

Ultra Finish

Ultra Finish combineert het eenvoudig verwerken, het snel drogen en minder schuurinspanning met de hoogste kwaliteit van het oppervlak



Voordelen & Eigenschappen

- Superglad oppervlak – zorgt voor de hoogste kwaliteit van de te herstellen zone
- Vervangt grof schuren door fijn schuren – verkort het reparatieproces en verlaagt de materiaalkost
- Schuurpapier verstopt niet – gelijkmatig, continu schuurproces is gegarandeerd, wat zorgt voor een efficiënter gebruik van het schuurpapier
- Snel drogende eigenschappen bij 20 °C – vermindert energieverbruik en draagt bij aan economische efficiëntie
- Geschikt voor spotreparatie – ook bij steenslag, krassen en andere beschadigingen in de coating

Art.nr.	Product	S/C	Inhoud	Verpakking
86943	Ultra Finish White	PLRF	1800 g	Blik
86946	Ultra Finish White	PLRFC	1500 g	Patroon

Toepassing

Ultra Finish is een fijne plamuur die kan worden aangebracht in dunne lagen, voor de hoogste kwaliteit van de te herstellen zone. Zijn uitzonderlijk goede schuureigenschappen en het gladde, niet-poreuze oppervlak maken schuren met korrel P320 mogelijk zonder het schuurpapier te verstopen. Geschikt voor het egaliseren van oneffen en beschadigde zones in de coating. Ook bedoeld voor het egaliseren van eerder met grove plamuur gevulde oppervlakken, zoals het vullen van poriën of krassen. Perfect gebruik op metalen en op verschillende soorten voertuigen zoals elektrische en hybrideauto's.

Instructies

1. Het te behandelen oppervlak dient te worden geschuurd, schoon, droog en residuvrij te zijn.
2. Voeg 2-3% verharder toe van het gewicht aan plamuur, meng beide componenten tot een homogene kleur is bereikt.
3. Het mengsel dient binnen 5 minuten bij 20 °C te worden verwerkt. Pot life kan door een hogere temperatuur worden ingekort.
4. Na 16 tot 30 minuten kan de geharde plamuur handmatig of machinaal worden geschuurd, voor droogschuren gebruik P120 - P320. Het verhardingsproces wordt versneld door warmte en vertraagd bij lagere temperaturen. Het is niet aanbevolen om te gebruiken onder 15 °C.



Technische Informatie

Algemene info:

Consistentie: Soepele, niet-uitzakkende pasta

Basismateriaal: Polyester

Kleur: Wit

Geur: Oplosmiddel

Houdbaarheid (maanden): 12

Douanetariefcode: 32141010

VOS: 250 g/l

Verharder

Toebehoren: Spatel in deksel & verharder

Aantal per eenheid: 1

Oplosbaarheid in water: Nee

Verwerkingstijd: 3-5 minuten

Droogtijd: 16-30 minuten 20 °C, 5 minuten IR korte golven, afstand 80 cm, max. temp. 80 °C of speciaal droogprogramma van de IR-unit

Droge filmdikte: Hoofdzakelijk ontworpen voor alle afwerkingen met 1 laag tot 1 mm dikte (max. 2 mm)

Nat in nat: Nee

Absolute hardheid: 89 (24 u/ 20 °C)

Soortelijk gewicht: 1.8 g/ml

Toepassingstemp. (min.): 10 °C

Toepassingstemp. (max.): 30 °C

Temp.weerstand (max.): +80 °C

Temp.weerstand (min.): -20 °C

Gehalte vaste inhoud: 94-95 wt.% (comp. A+B)

Te veel verharder kan leiden tot verkleuring van de toplaag. Het wordt niet aanbevolen om plamuur te gebruiken bij een temperatuur lager dan 10 °C. Niet gebruiken op: Thermoplastische onderdelen, met name PP, PE, PTFE, washprimers, 1K acryl- of nitrocelluloseproducten.



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie. KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:

KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 2021-06-21