



# Ultra Multi

Ultra Multi is de ideale allrounder voor nagenoeg elk vulproces dankzij zijn gemakkelijke verwerking en goede vuleigenschappen



## Voordelen & Eigenschappen

- Residuvrij aan de oppervlakte in de verpakking – behoudt altijd een optimale viscositeit zelfs zonder het materiaal op te roeren
- Multifunctioneel gebruik – kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken en voertuigtypes zoals elektrische en hybrideauto's
- Hoge thixotrope eigenschappen – zeer goede vormeigenschappen in elke gewenste dikte
- Zeer goede schuurbaarheid – mogelijkheid tot schuren met een fijnere korrel, dit bespaart tijd en materiaalkost
- Het product laat zich zeer goed uitsmeren in elke dikte – uitstekend voor zowel grotere als kleinere oppervlakken

Art.nr.	Product	S/C	Inhoud	Verpakking
86942	Ultra Multi Beige	PMPF	1800 g	Blik
86945	Ultra Multi Beige	PMPFC	1500 g	Patroon

## Toepassing

Ultra Multi is een premium multifunctionele polyesterplamuur, die aan de hedendaagse plamuurmaatstaven voldoet. De speciale formule maakt vooraf mengen overbodig en zorgt voor een consistente en optimale viscositeit van het product. Aangepast aan de moderne, standaard gebruikte materialen biedt Ultra Multi verbeterde hechtingseigenschappen op aluminium, staal, gegalvaniseerd staal en glasvezelversterkte kunststoffen of polyesterlaminaten. Door zijn vuleigenschappen is het product geschikt voor middelzware en lichte vulwerkzaamheden op kleine of grote oppervlakken. Dankzij de fijne oppervlaktestructuur is het ook nuttig als fijn vulmiddel.

## Instructies

1. Het te behandelen oppervlak dient te worden geschuurd, schoon, droog en residuvrij te zijn.
2. Voeg 2-3% verharder toe van het gewicht aan plamuur, meng beide componenten tot een homogene kleur is bereikt.
3. Het mengsel dient binnen 3 tot 5 minuten bij 20 °C te worden verwerkt.
4. Na 20 minuten kan de geharde filler handmatig of machinaal worden geschuurd, voor droogschuren gebruik P120 - P320. Het verhardingsproces wordt versneld door warmte en vertraagd bij lagere temperaturen. Het is niet aanbevolen te gebruiken onder 10 °C.

## Bijkomende informatie

### Hints & Tips

Voor hogere lagen, Ultra Multi in meerdere lagen aanbrengen.



## Technische Informatie

### Algemene info:

<b>Consistentie:</b>	Soepele, niet-uitzakkende pasta
<b>Basismateriaal:</b>	Polyester
<b>Kleur:</b>	Beige
<b>Geur:</b>	Oplosmiddel
<b>Houdbaarheid (maanden):</b>	12
<b>Douanetariefcode:</b>	32141010
<b>VOS:</b>	250 g/l
<b>Toebehoren:</b>	Spatel in deksel & verharder
<b>Aantal per eenheid:</b>	1

---

<b>Oplosbaarheid in water:</b>	Nee
<b>Verwerkingstijd:</b>	3-5 minuten
<b>Droogtijd:</b>	20 minuten 20 °C, 5 minuten IR korte golven, afstand 80 cm, max. temp. 80 °C of speciaal droogprogramma van de IR-unit
<b>Droge filmdikte:</b>	Max. 4 mm
<b>Nat in nat:</b>	Nee
<b>Absolute hardheid:</b>	84 (24 u/20 °C)
<b>Soortelijk gewicht:</b>	1.87 g/ml
<b>Toepassingstemp. (min.):</b>	10 °C
<b>Toepassingstemp. (max.):</b>	30 °C
<b>Temp.weerstand (max.):</b>	+80 °C
<b>Temp.weerstand (min.):</b>	-20 °C
<b>Gehalte vaste inhoud:</b>	96-97 wt.% (comp. A+B)

Te veel verharder kan leiden tot verkleuring van de toplaag. Het wordt niet aanbevolen om plamuur te gebruiken bij een temperatuur lager dan 10 °C. Niet gebruiken op: Thermoplastische onderdelen, met name PP, PE, PTFE, washprimers, 1K acryl- of nitrocelluloseproducten.



VIB beschikbaar op [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.  
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:

**KENT Belux BV**  
Steenweg op Mechelen, 455/8  
1950 Kraainem  
BTW: BE 0414.239.587  
**KENT Nederland BV**  
Verlengde Poolseweg 16  
4818 CL Breda  
BTW: NL 817247658B01

**KENT Belux BV:** Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem  
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

**KENT Nederland BV:** Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda  
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

REV: 2021-06-21