



Graphene Primer

Graphene Primer giver overlegen beskyttelse mod korrosion og danner ekstrem vedhæftning med årene.



Egenskaber & Fordele

- Op til 4 x længere korrosionsresistens – Graphene nano-plade barriere
- Bemærkelsesværdig korrosionsbeskyttelse – 1750+ timers salt spray test ASTM G 85
- Zink fri – Mindre skadelig for miljøet
- Ekstrem stærk vedhæftning på metalflader – Let stål, aluminium, elektrogalvaniseret stål, etc.
- Usædvanlig hurtigt tørrende – Kan overlakeres efter 20 minutter
- Fremragende fleksibilitet DIN EN ISO 6860 & ASTM D522 – Ingen krakelering eller delaminering af laklag
- Anti-synkende egenskaber – Opnår god lagtykkelse

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86718	Graphene Primer	GP	500 ml aerosol

Anvendelse

Graphene Primer er en anti-korrosionsprimer af højeste kvalitet, specielt udviklet til højst mulige korrosionsresistens, fremragende vedhæftning på overflader og fremragende kompatibilitet med den nyeste generation af både vandbaseret og opløsningsmiddel baseret lak. Graphene Primer kan anvendes på alle typer metaloverflader, de fleste typer hård plast såvel som syntetiske lakker og coatings. Produktet er en mekanisk robust, fleksibelt og kemisk ikke-reagerende coating, der danner et uigennemtrængeligt lag mod udefrakommende påvirkninger. Produktet er UV resistent og der kan svejses igennem coatingen.

NB! Brug ikke produkter på meget fleksible / plasticide overflader. Der anbefales brug af vedhæftningsfremmer ved brug på PP plastik.

Brugsanvisning

1. Rengør reparationsområdet med KENT Acrysol.
2. Overfladen skal slibes med korn 240.
3. Ryst spraydåsen grundigt før brug.
4. Påfør tynde lag med en afstand på 15-20 cm, påfør så mange lag som nødvendigt. Vent mindst 10 minutter mellem hvert lag.
5. Efter brug vend spraydåsen på hovedet og tryk på dysen for at rengøre denne.
6. Forbehandling, inklusiv slibning, kan ske 20 minutter efter påføring afhængigt af temperatur, luffugtighed og lagtykkelse.



Teknisk information

Udseende [Base]:	Mørk grå væske med karakteristisk lugt af opløsningsmiddelbaseret maling
Farve:	Mørk grå, RAL7016
Konsistens:	Aerosol, thixotropisk
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 20 90
VOC:	647 g/l

Åbningstid:	Ikke relevant
Blandingsforhold:	Ikke relevant
Fortynder:	Ikke relevant
Vægtfylde [Base]:	1.105 – 1.18 nominel @ 20°C [Grå].
Tørretid:	15 - 20 minutter ved 20°C afhængigt af tykkelse
Filmtykkelse - Tør:	30µm tyndt lag – 60µm tykt lag
Tørretid mellem lag:	5 - 10 min., afhængig af lagtykkelse og temperatur
Fingertør:	5 min.
Temperaturrensistens:	+80°C
Anvendelsestemperatur:	+10 til +25°C
Påføringsafstand:	15 - 20 cm



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 24/09/2020