



High Bond One Shot

Strukturel lim til brug på glas og metal, i en praktisk "one shot" emballage.



Egenskaber & Fordele

- Hurtig – Håndteringsstyrke opnås allerede efter 5 minutter
- Brug af klemmer er unødvendig – Hæfter indenfor 15-30 sekunder
- Stærk – Høj slag- og vibrationsresistens
- Optimal emballage – Let at anvende uden brug af yderligere værktøj

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86901	High Bond One Shot	HBOS1	0,5 ml lim + 0,5 ml primer
86903	High Bond One Shot (3-pak)	HBOS3	3 x 0,5 ml lim + 3 x 0,5 ml primer

Anvendelse

Designet til små strukturelle limopgaver på metal og glas, f.eks. bakspejlsbeslag på biler.

Brugsanvisning

1. Marker hvor spejlbeslaget skal side på ydersiden af forruden.
2. Rude og spejlbeslag rengøres grundigt. Brug et barberblad til at fjerne fastsiddende limrester og affedt med Soft Surface Cleaner.
3. Knæk toppen af glasrøret med primer, og lad væsken gøre toppen af penslen våd. Pensl primer på glasset, der hvor beslaget skal sidde og børst efterfølgende primer på spejlbeslaget. Lad primeren tørre i 30 sekunder.
4. Riv et lille hjørne af limposen og påfør et par dråber lim på beslaget. Når du er klar til at montere beslaget, skal du sikre dig at spejlet sidder præcis hvor det gamle spejl var monteret.
5. Hold beslaget på plads i 15 til 30 sekunder.
6. Vent 5 minutter før overskydende lim fjernes med et barberblad og installer bakspejlet på beslaget.



Teknisk information

Base:	Akrylbaseret lim og opløsningsmiddelbaseret primer
Konsistens:	Gelagtig lim og primer med lav viskositet
Farve:	Klar
Lagerholdbarhed:	15 måneder uåbnet. 12 måneder efter første brug (tæt lukket beholder, opbevares koldt, tørt og i ventileret rum. Maks. 27°C)
Toldtarifnummer:	3506990000
VOC:	800 g/l

Hærdemekanisme:	Luftkontakt
Vægtfylde :	1.4 g/ml
Åbningstid:	15-30 sekunder (20°C / 50%RH)
Håndteringsstyrke:	5 min.(20°C / 50%RH)
Fuldt hærdet:	24 timer
Limens trækstyrke:	190 kg/cm ²
Anvendelsestemp.:	+5°C til +35°C
Temp.resistens:	-40°C til +120°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 01/09/2021