



High Bond One Shot

Strukturklebstoff zur Verklebung von Glas und Metall, in einer praktischen 2K "One Shot" Patrone.



Eigenschaften & Vorteile

- Schnell – handfest nach nur 5 Minuten
- Keine Fixierklammern notwendig – klebt in 15 bis 30 Sekunden
- Stark – hohe Beständigkeit gegen Stoßbelastung und Vibrationen
- Optimierte Verpackung – einfache Anwendung ohne Werkzeuge

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86901	High Bond One Shot	HBOS1	0,5 ml Kleber + 0,5 ml Primer
86903	High Bond One Shot (3er Pack)	HBOS3	je 3 x 0,5 ml Kleber + 0,5 ml Primer

Anwendungsbereiche

Entwickelt für kleine Strukturverklebungen von Metall auf Glas, z. B. Rückspiegelfuß auf der Windschutzscheibe.

Gebrauchsanweisung

1. Markieren Sie als Anhaltspunkt außen auf der Windschutzscheibe die Stelle, wo der Spiegel angebracht werden soll.
2. Reinigen Sie die Glasoberfläche und den Spiegelfuß gründlich. Verwenden Sie eine Rasierklinge, um Klebstoffrückstände zu entfernen und entfetten Sie die Oberfläche mit KENT Soft Surface Cleaner.
3. Brechen Sie das Glasröhrchen mit dem Primer in der Plastikkartusche auf und lassen Sie die Flüssigkeit auf den oben angebrachten Pinsel laufen. Pinseln Sie den Primer dort auf das Glas, wo der Spiegel angebracht werden soll und dann auf den Rückspiegelfuß. Lassen Sie den Primer ca. 30 Sekunden trocknen.
4. Reißen Sie den kleinen Rand des Klebstoffes ab und tragen Sie 2 Tropfen Klebstoff auf den Spiegelfuß auf. Platzieren Sie den Fuß vorsichtig exakt auf die vorher markierte Stelle.
5. Halten Sie den Fuß 15 bis 30 Sekunden fest.
6. Nach 5 Minuten können überschüssige Klebstoffreste mit einer Rasierklinge entfernt werden, anschließend kann der Spiegel eingesetzt werden.



Technische Informationen

Basis:	Klebstoff auf Acrylbasis, Primer auf Lösungsmittelbasis
Konsistenz:	Klebstoff Gel, Primer niedrigviskose Flüssigkeit
Farbe:	transparent
Lagerfähigkeit:	ungeöffnet 15 Monate, 12 Monate nach Erstgebrauch (gut verschlossen bei kühler und trockener Lagerung in gut belüftetem Bereich, nicht über 27° C)
Zolltarifcode:	3506 99 00
VOC:	800 g/l

Aushärtung:	bei Luftkontakt
Spezifische Dichte:	1,4 g/ml
Verarbeitungszeit:	15-30 Sekunden (20°C / 50%RL)
Handfest nach:	5 Minuten (20°C / 50%RL)
Vollständige Aushärtung:	24 Stunden
Zugfestigkeit:	190 kg/cm ²
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40° C bis +120° C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.