

## Certanium 34C

Hurtigtørrende legeringsloddetråd med høj styrke, specielt udviklet til rustfrit stål og samling af alle metaller, undtaget letmetal.



### Egenskaber & Fordele

- Indeholder ikke bly, kobber, antimon, zink eller cadmium
- 5 gange stærkere end normal loddetråd: 13 kg/mm<sup>2</sup>
- Høj elektrisk ledsevne – 25% højere end tin-bly loddetråd
- Efterlader en glat og blank finish, ideel til rustfrit stål og krom
- Lavt smeltepunkt: 221°C
- Høj korrosionsresistens
- Acceptabel til tilfældig fødevarekontakt

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86758	Certanium 34C	34CT	31 g coil

### Anvendelse

34C er ideel til rustfrit stål, uens metaller og metalbelægning, så som krom, nikkel og cadmium. Aflejringer bliver ikke sorte og kan belægges.

Typiske anvendelsesområder er: Mejeriudstyr, fødevare- og bryggeriudstyr, sanitære installationer, hobbyreparationer, elektronikreparation, kontrolkabler til varmelegemer, hydrauliske aksler, køleenheder, regulatorer, reparation / fremstilling af udstyr i rustfrit stål, beholdere til fødevarer, vaske, køkken- og hospitalsudstyr og dele der udsættes for vibrationer.

Hvor en almindelig loddetråd udsættes for vibrationer, pludselige bevægelser og anden stress, anvendes Certanium C34 for at undgå potentielle samlingsbrud.

### Brugsanvisning

1. Rengør samlingsområdet
2. Opvarm metalfladen med en blød flamme indtil loddetråden aktiveres. Bedste resultat opnås, hvis der ikke rettes direkte flamme mod loddetråden.
3. Jævn varme på metalfladen sikrer komplet samling og bedste kapillære flow.
4. Efter lodning skal delene have lov til at køle helt ned.
5. På rustfrit stål og ildfaste metaller, tinnes begge dele før samling.
6. Når overflader tinnes, anvendes en fugtig klud og der tørres mens metallet stadig er varmt.



## Teknisk information

<b>Konsistens:</b>	Solid
<b>Base:</b>	Silver
<b>Farve:</b>	Sølvgrå
<b>Toldtarifnummer:</b>	7107 00 0000
<b>VOC:</b>	0 g/l
<b>Smeltepunkt:</b>	221° C
<b>Trækstyrke:</b>	Maks. 13 kg/mm <sup>2</sup>

---



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 01/09/2021