



Technische Informationen

Basis:	Ethylcyanacrylat
Konsistenz:	Gel
Farbe:	klar
Lagerfähigkeit:	12 Monate (für längere Haltbarkeit Produkt an einem dunklen und trockenen Ort bei weniger als +8° C lagern.)
Zolltarifcode:	3506 10 00
VOC:	18 g/l

Aushärtemechanismus:	Feuchtigkeit	Zugfestigkeit:	
Spezifische Dichte:	1.07 g/ml	Kiefernholz:	10 – 12 N/mm ² *
Viskosität (Brookfield):	2600 - 3500 mPa.s	Buchenholz:	16 – 17 N/mm ² *
Härte:	Rockwell M58	ABS:	12 - 13 N/mm ² *
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +80° C	Polycarbonat:	9 - 11 N/mm ² *
Max. Spaltfüllung:	max. 15 mm	Aluminium A5754:	2 – 5 N/mm ²
Handfestigkeit:		Baustahl:	13 – 18 N/mm ²
Kiefernholz:	20 - 30 Sekunden		
Buchenholz:	10 - 20 Sekunden		
ABS:	10 - 20 Sekunden		
Polycarbonat:	15 - 20 Sekunden		
Aluminium A5754:	5 - 15 Sekunden		
Baustahl:	10 - 20 Sekunden		
Endfestigkeit:	nach 24 Stunden		

Dünne Klebeschichten beschleunigen die Aushärtung; dickere Schichten/Spalten verlangsamen die Aushärtung. Höhere relative Luftfeuchtigkeit begünstigt die Aushärtungsgeschwindigkeit.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.