



Super Bond

Een universele secondelijm met een gemiddelde viscositeit voor sterke, permanente reparaties



Voordelen & Eigenschappen

- Onmiddellijke hechting – supersnel in slechts 5 seconden
- Verbeterde formule – in een flesje van hoge kwaliteit voor een lange houdbaarheid
- Optimale viscositeit – de beste keuze voor de meeste toepassingen
- Sterke prestaties – hoge trek- en afschuifsterkte
- Slaat niet wit uit – voor een perfecte afwerking van zichtbare reparaties
- Geschikt voor de meeste materialen – hechting met een grote verscheidenheid aan materialen, inclusief poreuze ondergronden

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86922	Super Bond	KSB	20 g fles

Toepassing

Super Bond is de meest universele secondelijm voor een breed scala aan toepassingen. Het is ontwikkeld met een optimale viscositeit die dun genoeg is om tussen de naden door te dringen en dik genoeg om niet van de te verlijmen zone af te lopen.

Super Bond vertoont uitstekende eigenschappen op de meeste ondergronden: staal, aluminium, PVC, plexiglas, polycarbonaat, ABS, harde polystyreen, elastomeren (bv. rubber), glas, karton, papier, leder, enz. Het kan ook op poreuze ondergronden worden gebruikt.

Super Bond slaat niet wit uit en is daarom zeer geschikt voor esthetische toepassingen of zichtbare reparaties.

Instructies

1. Voor de beste resultaten zorg ervoor dat de lijmooppervlakken schoon zijn, en vrij van vuil, was, oliën, enz. Gebruik hiervoor KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.
2. Bescherm uw handen met handschoenen om te vermijden dat vingers aan elkaar blijven plakken.
3. Breng Super Bond spaarzaam aan 1 zijde aan.
4. Druk de oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar en zorg voor de juiste uitlijning.
5. Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de lijm zich uitspreidt tot een dunne film.
6. Verschuif of verplaats de delen niet tot de lijm is uitgehard (normaal na enkele seconden).
7. Overtollige vloeibare lijm kan worden verwijderd met KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.
8. Sluit het dopje na elk gebruik zodat de lijm goed wordt afgesloten, en veeg het tipje schoon.

Gebruik KENT Super Bond Activator om de hechtsterkte te verbeteren, bv. voor moeilijk te verlijmen materialen of om de uitharding te versnellen. Raadpleeg de technische fiche met de gebruiksinstructies.



Technische Informatie

Basis:	Ethylcyanoacrylaat
Consistentie:	Vloeibaar
Kleur:	Helder
Houdbaarheid:	12 maanden (voor een langere houdbaarheid, gelieve te bewaren op een donkere en droge plaats met een temperatuur lager dan 8 °C)
Douanetariefcode:	3506 10 00
VOS:	18 g/l

Hardingsmechanisme:	Luchtvochtigheid	Treksterkte:	
Soortelijk gewicht:	1.05 g/ml	Dennenhout:	11 - 14 N/mm ² *
Viscositeit (Brookfield):	1050 - 1500 mPa.s	Beukenhout:	14 - 15 N/mm ² *
Hardheid:	Rockwell M58	ABS:	10 - 12 N/mm ² *
Temp.bestendigheid:	-20 °C tot +80 °C	Polycarbonaat:	5 - 8 N/mm ²
Max. vulcapaciteit:	max. 0.1 mm	Aluminium A5754:	6 - 8 N/mm ²
Aanhechtingstijd:		Zacht staal:	16 - 24 N/mm ²
Dennenhout:	20 - 30 seconden		*faling van de ondergrond
Beukenhout:	15 - 60 seconden		
ABS:	10 - 30 seconden		
Polycarbonaat:	15 - 30 seconden		
Aluminium A5754:	10 - 20 seconden		
Zacht staal:	15 - 25 seconden		
Volle sterkte bereikt:	> 24 uur		

Dunne lijmnaden zorgen voor een snellere uitharding; een bredere lijmnaad zal de uitharding vertragen. Een hogere relatieve vochtigheid leidt tot een snellere uitharding.



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 11/10/2021