



Sil Pack

Een RTV-vulkaniserende pakkingmaker verpakt in een gebruiksvriendelijke en afvalvrije drukverpakking



Voordelen & Eigenschappen

- Drukverpakking – geen verspilling
- Kan door vet en olie heen worden aangebracht voor een eenvoudige demontage – tijd- en kostenbesparing
- Veilig voor sensoren – tast sensoren of katalysatoren niet aan
- Flexibel – hecht op vele materialen
- Snelle huidvorming – kortere montagetijd
- Vulcapaciteit – vult gaten tot 1 cm

Art.nr.	Product	Voorraadcode	Verpakking
86843	Sil Pack	PSP2P	200 ml Drukverpakking duwnozzle
87044	Sili Pack	PSP2L	200 ml Drukverpakking hevel

Toepassing

KENT Sil Pack is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan een RTV-pakkingmateriaal (vulkanisering bij kamertemperatuur). Het product voldoet aan de OEM-specificaties om pakkingloze metaal op metaal-afdichtingen te maken zoals deze worden gebruikt bij versnellingsbakken, waterpompen, behuizing, enz. Bij plaatsing als een pakking is Sil Pack bestand tegen vele soorten lichte en zware oliën.

Bovendien kan KENT Sil Pack worden gebruikt om oudere pakkingsoorten te vervangen en zo een lekvrije verbinding te garanderen. Door zijn hechtvermogen op rubber kan KENT Sil Pack worden gebruikt om gebarsten rubber te herstellen, zoals stofkappen en stuurhuishoezen. Dankzij zijn brede temperatuurbereik is Sil Pack geschikt voor alle toepassingen waarbij een RTV-pakkingmateriaal is vereist.

Voor het waterdicht maken, verlijmen, isoleren, afdichten, opvullen en elimineren van tril- en bijgeluiden.

Instructies

1. Zorg ervoor dat alle oppervlakken vrij zijn van stof en losse deeltjes.
2. Sil Pack is olietolerant en kan worden aangebracht op vette oppervlakken. Indien mogelijk, alle olie- en vetresten volledig verwijderen met KENT Soft Surface Cleaner.
3. Aanbrengen zoals vereist.



Technische Informatie

Algemene info

Basis:	Afdichtingsmiddel op basis van siliconen
Consistentie:	Gladde, niet-uitzakkende pasta
Kleur:	Zwart
Houdbaarheid:	18 maanden
Douanetariefcode:	3214 10 1000
VOS:	16 g/l

Uithardingsproces:	Acetoxy uitharding	Shore A:	25 - 30 (ISO 868)
Soortelijk gewicht:	1.04 g/ml	Aanvangshechtingsterkte:	Niet beschikbaar
Montagetijd:	5 - 20 minuten	Treksterkte bij breuk:	1.5 MPa
Kleefvrij:	10 minuten	Rek bij breuk:	450 % (ISO 8339)
Uithardingsnelheid @ 24 uur:	3 mm (25 °C / 50% RH)	Afscheursterkte:	4.0 n/MM (ISO 34)
Toepassingstemp.:	+5 °C tot +60 °C	Vulcapaciteit:	12 mm
Temp.bestendigheid:	-50 °C tot +200 °C (lange termijn) -55 °C tot +260 °C (intermitterend)		



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 02/11/2022