



2K Crystal Clear

En krystalklar, ekstremt slidstærk, stenslags- og UV resistent coating.



Egenskaber & Fordele

- 2K brugsklar teknologi – Ingen aktivator nødvendig
- Brugsklar – Intet produktspild
- Ekstremt slidstærk – UV- og kemisk resistent og ridsefast
- Bredt anvendelsesområde – OEM finish, gammel lak, rent aluminium, rent og galvaniseret stål, træ
- Høj og hård tør lagtykkelse – Fremragende polérbarhed
- Giver en skinnende overflade med dyb glans – Uden risiko for dryp

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|---------|------------------|-----------|----------------|
| 86892 | 2K Crystal Clear | 2PUC | 400 ml aerosol |

Anvendelse

KENT 2K Crystal Clear er en 2-komponent polyuretan blanding, der danner en stenslags- og UV resistent coating, der ikke kun er kemikalieresistent men også kan anvendes på en lang række overfladetyper, så som vand- og opløsningsmiddelbaseret maling, rent aluminium, rent og galvaniseret stål og træ. Den høje lagtykkelse, slidstærkhed og polérbarhed gør 2K Crystal Clear til det oplagte valg, når det gælder lakering af dele eller spot repair. På grund af den specielle sammensætning giver 2K Crystal Clear en omgående blank og dyb højglans OEM finish uden dryp.

Brugsanvisning

1. Spraydåsen rystes grundigt før brug i mindst 3 minutter.
2. Test spraymønster på en anden overflade.
3. Påfør i 2-3 lag med en afstand på 15-25 cm og afdampning mellem hvert lag på 5 minutter.
4. Afsluttende afdampning på 30 minutter.
5. Tørretid: 30 minutter ved 60°C, 12 timer ved 20°C eller specielt IR tørreprogram.
6. For at undgå tilstopning af spraydysen vendes spraydåsen på hovedet og spray i 5 sekunder.



Teknisk information

Generel information:

| | |
|-------------------------|--|
| Konsistens: | Aerosol |
| Base: | Speciel opløsningsmiddel-baseret 2K polyuretan |
| Lugt: | Opløsningsmiddel |
| Lagerholdbarhed: | 36 måneder |
| Toldtarifnummer: | 32089091 |
| VOC: | 625 g/l |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Påføringsafstand: | 15 - 25 cm |
| Tørretid: | 30 minutter ved 60°C, 12 timer ved 20°C eller specielt IR tørresystem |
| Tør lagtykkelse: | 30-40µm |
| Dækning: | 3m ² |
| Antal lag: | 2-3 |
| Tørretid mellem lag: | 5 min. |
| Anvendelsestemperatur (min.): | 18°C |
| Anvendelsestemperatur (maks.): | 25°C |
| Temperaturresistens (maks.): | 150°C |

Information gældende ved 20°C (68°C), relativ luftfugtighed 35% - 75%. Produktet skal ikke anvendes på styrofoam alkyd maling. Afsluttende hårdhed og kemisk resistens: 8-10 dage.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 01/04/2022