



## Sili Gasket

Fabbricatore di giunti e guarnizioni RTV (vulcanizzazione a temperatura ambiente) in cartuccia a pressione per un utilizzo comodo e pratico, senza spreco.



### Caratteristiche & Vantaggi

- Cartuccia a pressione – nessuno spreco
- Può essere applicato su grasso e olio per uno smontaggio più facile – risparmio di tempo e denaro
- Rispetta le specifiche GM 9985443 – soddisfa le esigenze OEM
- Sicuro sui sensori – non danneggia né i sensori né i catalizzatori

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
86841	Sili Gasket	PSG 2P	Cartuccia a pressione da 200 ml
86842	Sili Gasket	PSG 2L	Cartuccia a pressione da 200 ml a leva

### Applicazioni

KENT Sili Gasket è stato formulato per soddisfare le necessità RTV (vulcanizzazione a temperatura ambiente). Soddisfa inoltre le specifiche OEM relative alle guarnizioni usate sui motori di ultima generazione. Sili Gasket è resistente a molti tipi di oli, sia leggeri che pesanti (basso e alto tenore di zolfo).

KENT Sili Gasket può essere utilizzato in abbinamento (o in sostituzione) alle vecchie guarnizioni per assicurarne la perfetta tenuta. Poiché incolla molto bene la gomma, KENT Sili Gasket può essere usato per riparare parti in gomma come guaine e cuffie dello sterzo e dei semiassi. La sua ampia resistenza alle temperature lo rende adatto per tutte le applicazioni di un sigillante RTV.

Per impermeabilizzare, incollare, isolare, sigillare, spessorare ed eliminare piccoli rumori.

### Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici siano pulite ed asciutte.
2. Eliminare ogni traccia di olio e grasso con KENT Acrysol.
3. Applicare la quantità necessaria.

Non raccomandato per contatto/immersione costante con benzina, gasolio, acidi e idrocarburi.

N.B.: KENT Sili Gasket può essere applicato su superfici unte per favorirne lo smontaggio



## Informazioni Tecniche

### Info Generali

<b>Base:</b>	Sigillante a base di silicone
<b>Aspetto:</b>	Pasta ad alta densità
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Conservazione:</b>	18 mesi
<b>Codice doganale:</b>	3214 10 1000
<b>VOC:</b>	16 g/l

---

<b>Essiccazione:</b>	Umidità dell'aria
<b>Peso specifico:</b>	1.04 g/ml
<b>Lavorabilità:</b>	5 - 20 min
<b>Fuori polvere:</b>	10 min
<b>Catalizzazione dopo 24 ore:</b>	3 mm (25°C / 50%RH)
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5 ° C a +60 ° C
<b>Resistenza alla temperatura:</b>	da -50 ° C a +200 ° C (in continuo) da -55 ° C a +260 ° C (intermittente)

<b>Shore A:</b>	25 - 30 (ISO 868)
<b>Tenuta iniziale:</b>	N/A
<b>Resistenza alla trazione:</b>	1.5 MPa
<b>Allungamento alla rottura:</b>	450 % (ISO 8339)
<b>Resistenza allo strappo:</b>	4.0 N/mm (ISO 34)
<b>Spessore massimo:</b>	12 mm



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

#### Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL  
Via Vittime di Piazza della Loggia 6  
10024 Moncalieri - TO Italia  
Tutti i diritti riservati

#### KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri - TORINO  
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780  
[KENTinfo.It@kenturope.com](mailto:KENTinfo.It@kenturope.com) [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

REV: 07/12/2021