



2K Crystal Clear

Kristallklarer, extrem haltbarer Klarlack, UV-beständig und mit hoher Steinschlagfestigkeit.



Eigenschaften und Vorteile

- Gebrauchsfertiges 2K-Produkt – keine Aktivierung notwendig
- Keine Topfzeit – keine Produktverschwendung
- Extrem strapazierfähig – hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung, Chemikalien und Kratzer
- Breites Anwendungsspektrum – OEM-Finish, Altlacke, blanker und verzinkter Stahl, Holz
- Hohe Trockenschichtstärke und hoher Härtegrad – hervorragend zu polieren
- Bildet einen tiefen Oberflächenglanz – ohne Risiko von Tropfenbildung

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86892	2K Crystal Clear	2PUC	400 ml Sprühdose
86988	Ersatzdüsen	SN2K	12 Stück
86986	Ersatzdüsen für punktuellen Auftrag		12 Stück

Anwendungsbereiche

KENT 2K Crystal Clear ist eine 2-Komponenten Polyurethanmischung, die eine UV-beständige Klarlackschicht mit hoher Steinschlagfestigkeit bildet, der nicht nur gegen Chemikalien beständig ist, sondern auch auf vielen verschiedenen Oberflächen wie z. B. wasserbasierten und lösungsmittelbasierten Lacken, blankem Aluminium, blankem und verzinktem Stahl und Holz verwendet werden kann. Die hohe Schichtstärke, die Langlebigkeit und die Polierbarkeit machen 2K Crystal Clear zur ersten Wahl wenn es um Teillackierungen oder Spot Repair geht. Dank der speziellen Zusammensetzung bietet 2K Crystal Clear sofort eine Tiefe und einen Hochglanz auf OEM-Niveau, ohne dass das Produkt herunterläuft.

Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch **mind. 3 min** lang gut schütteln.
2. Auf eine andere Oberfläche aufsprühen, um das Sprühbild zu testen.
3. Aus einer Entfernung von 15-25 cm 2 bis 3 Schichten aufsprühen, dabei eine Abluftzeit von 5 min nach jeder Schicht einhalten.
4. Nach dem Auftrag der finalen Schicht 30 min ablüften lassen.
5. Trocknungszeit: 30 min bei 60° C, 12 Stunden bei 20° C oder spezieller Infrarottrocknung.
6. Um das Zusetzen der Düse zu verhindern die Sprühdose nach der Anwendung über Kopf freisprühen.

Hinweis:

Nicht zu verwenden auf Styropor-Alkydfarben. Endhärte und chemische Beständigkeit: 8-10 Tage.



Technische Information

Allgemeine Informationen

Konsistenz:	Aerosol
Basis:	Spezielles, lösungsmittelbasiertes 2K Polyurethan
Geruch:	Lösungsmittel
Lagerfähigkeit:	36 Monate (ab Produktionsdatum)
Zolltarifcode:	3208 90 91
VOC:	625 g/l

Sprühdistanz:	15-25 cm
Trocknungszeit:	30 min bei 60° C, 12 Std. bei 20° C, spezielle Infrarottrocknung
Trockenschichtstärke:	30-40 µm
Dose reicht für:	3 m ²
Anzahl Schichten:	2-3
Trocknungszeitnach jeder Schicht:	5 min
Anwendungstemperatur (min):	+18°C
Anwendungstemperatur (max):	+25°C
Temperaturbeständigkeit:	+150°C

Hinweis

Diese Angaben sind gültig bei 20° C (68° F), relative Luftfeuchtigkeit 35-75 %.
Nicht zu verwenden auf Styropor-Alkydfarben. Endhärte und chemische Beständigkeit: 8-10 Tage.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.