



2K Crystal Clear

Trasparente 2K antigraffio, molto resistente all'invecchiamento e ai raggi UV



Caratteristiche & Vantaggi

- 2K pronto all'uso con una tecnologia innovativa – non serve attivazione
- Non ha pot life – nessuno spreco
- Estremamente durevole – ottima resistenza ai raggi UV, ai graffi e ai prodotti chimici
- Ampia gamma di applicazioni – finiture OEM, vecchie vernici, acciaio grezzo e galvanizzato, legno
- Dopo la catalisi forma una pellicola di elevato spessore e molto resistente ai graffi – grande lucidabilità
- Crea una profonda brillantezza sulla superficie - nessun rischio di gocciolature

| Codice | Prodotto | Confezione |
|--------|------------------|-----------------|
| 86892 | 2K Crystal Clear | Spray da 400 ml |
| 86988 | Beccucci | 12 pezzi |

Applicazioni

KENT 2K Crystal Clear è un trasparente poliuretano, bicomponente, che crea una protezione antigraffio, non solo resistente ai raggi UV ma anche ai prodotti chimici; può essere usato su una grande varietà di superfici: vernici base acqua e solvente, acciaio grezzo e galvanizzato, legno, ecc... Lo spessore del film, la durata e l'eccellente lucidabilità fanno del 2K Crystal Clear la scelta migliore per lo smart repair. La speciale formulazione del 2K Crystal Clear permette di ottenere un'immediata brillantezza e profondità di colore, paragonabile all'originale, senza il rischio di colature.

Istruzioni per l'uso

1. Agitare la bomboletta molto bene per almeno 3 minuti prima dell'uso
2. Verificare la regolarità dello spruzzo su un'altra superficie
3. Applicare 2-3 mani tenendosi ad una distanza di 15-25 cm aspettando circa 5 minuti tra una mano e l'altra
4. Appassimento finale di circa 30 minuti
5. Essiccazione: 30 min a 60°C, 12 ore a 20°C o alcuni minuti come da istruzioni delle lampade IR
6. Per evitare l'occlusione del beccuccio, capovolgere la bomboletta e spruzzare per circa 5 secondi



Informazioni Tecniche

Informazioni generali:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Confezione: | Bomboletta spray |
| Materiale di base: | Poliuretano 2K base solvente |
| Odore: | Solvente |
| Conservazione: | 36 mesi |
| Codice doganale: | 32089091 |
| VOC: | 625 g/l |

| | |
|--|---|
| Distanza di applicazione: | 15-25 cm |
| Essiccazione: | 30 min a 60°C, 12 ore a 20°C, con le lampade IR in base alle istruzioni |
| Spessore del film asciutto: | 30-40µm |
| Copertura: | 3m ² |
| Numero di mani: | 2-3 |
| Appassimento tra le mani: | 5 min |
| Temperatura di applicazione (min.): | 18 °C |
| Temperatura di applicazione (max.): | 25 °C |
| Resistenza alla temperatura (max.): | 150 °C |

Informazioni riferite a 20°C (68°F), con umidità relativa tra il 35% e il 75%.

Non deve essere usato su polistirolo e vernici alchidiche.

Si ha la completa reticolazione dopo 8-10 giorni.



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenturope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri - TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

KENTinfo.it@kenturope.com www.kenturope.com

REV: 24/02/22