



Ultra UV-Primer

Hurtigt tørrende UV primer til udfyldning og isolering af en lang række overflader, f.eks. lak, metal, plastik og træ. Yderst velegnet til reparation af lakflader i industri eller handel.



Egenskaber & Fordele

- 2K finish på 2 minutter – Ekstremt hurtigt tørrende og yderst resistent primer
- Ekstra spraydyser – Til spot repair eller større flader
- Høj fyldevne – Velegnet som isolerende filler
- Ideel til reparerede lakflader – Yderst effektiv

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86840	Ultra UV-Primer – Beige	UVU	400 ml aerosol

Anvendelse

Hurtigt tørrende UV primer til udfyldning og isolering af en lang række overflader, så som stål, galvaniseret stål, elektrogalvaniseret stål, aluminium, jern, GRP, ABS, PVC og PP (til plast bruges KENT Plastic Adhesion Promoter), spartelmasser, gammel og fabriksny lak såvel som træ.

Yderst velegnet til efterhandling i industrien.

Brugsanvisning

1. Området skal være tørt og fri for fedt og rust.
2. Overfladen skal slibes med korn 240.
3. Ryst spraydåsen grundigt i mindst 2 minutter.
4. Påfør 1-2 lag med en afstand på 10-15 cm, lad afdampe før UV hærkning i ca. 1 min.
5. Hærdet med UV-A lampe efter 4 minutter, hærdet med UV-A LED lampe (365nm, 120W) efter 2 minutter. Værdier angivet refererer til ovenstående procesforhold og lampeudstyr. Graden af tørhed angives i henhold til DIN 53150.
6. Efter tørring fjernes det klæbende lag med KENT UV Cleaner.
7. Vådslibes med korn 600-1000 eller tørslibes med korn 400-500.
8. Efter brug, vendes spraydåsen på hovedet og der sprayes i 3 sekunder for at rengøre dysen.



Yderligere information

Råd & Tips

Forskellige procesforhold, lampetype, lampens alder og afstand til overfladen kan medføre forskellige tørretider.

De korrosionsbeskyttende egenskaber varierer afhængigt af materiale og overfladetype. Ved højere krav til korrosionsbeskyttelse, testes egnethed før brug.

Brug personligt beskyttelsesudstyr (åndedrætsværn/handsker/briller).

Hærdning med UV-A stråler:

Man skal være ekstra påpasselig ved brug af UV lys. Risici kan kun undgås hvis et hærdeapparat anvendes korrekt, til den tiltænkte opgave. Sørg for at følge brugsanvisning og sikkerhedsregler fra producenten af UV-A hærdeenheden.

Følgende skal altid følges for at beskytte hud og øjne fra lys og UV stråler.

- Brug UV beskyttende maske
- Brug UV-beskyttende handsker og arbejdstøj

Teknisk information

Konsistens:	Aerosol
Base:	Specielle harpikser og akrylmonomerer, pigmenter og mineralske fyldmaterialer
Farve:	Beige
Lugt:	Opløsningsmiddel
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	32089091
VOC:	662 g/L

Påføringsafstand:	10 – 15 cm
Tørretid:	Hærdning med UV-A lampe 4 minutter. Hærdning med UV-A LED lampe (365 nm, 120W) efter 2 minutter. De angivne værdier gælder i forbindelse med den angivne arbejdsgang og lampe udstyr
Tør filmtykkelse:	50 µm
Dækning:	Ca. 1,2 m ² ved 50 µm tør filmtykkelse
Antal lag:	2
Tørretid mellem lag:	0 min,
Anvendelsestemp.:	Min. 18°C – Max. 25°C Optimal påføring ved mellem 18°C og 25°C og en relativ luftfugtighed på 40-60%



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 30/05/2022